

供应“热盾”优良热稳定、吸音、陶瓷、酸铝纤维棉

产品名称	供应“热盾”优良热稳定、吸音、陶瓷、酸铝纤维棉
公司名称	济南热盾耐火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:热盾 型号:1050-1430
公司地址	山东省济南市历城区七里河路2号
联系电话	0531-8708050 15376151977

产品详情

热盾陶瓷纤维棉

产品描述：

1050陶瓷纤维喷吹棉通过电熔焦宝石，甩丝成纤工艺生产而成；

1260陶瓷纤维甩丝棉通过电熔煅烧后的煤矸石，甩丝成纤工艺生产而成；

高纯陶瓷纤维甩丝棉是通过电熔氧化铝和二氧化硅混合料，甩丝成纤工艺生产而成；

高铝陶瓷纤维喷吹棉是通过电熔氧化铝和二氧化硅混合料，喷吹成纤工艺生产而成

含锆陶瓷纤维甩丝棉是通过电熔氧化铝、二氧化硅、氧化锆混合料，甩丝成纤工艺生产而成；

产品种类：

普通陶瓷纤维甩丝棉rdgw-112

标准陶瓷纤维甩丝棉rdgw-211

高纯陶瓷纤维甩丝棉rdgw-311

高铝陶瓷纤维喷吹棉rdgw-421

含锆陶瓷纤维甩丝棉rdgw-511

产品特性：

低热容量，低导热率；

优良的化学稳定性；

优良的热稳定性，高温下不易粉化；

不含结合剂和腐蚀性物质；

优良的吸音性；

典型应用：

陶瓷纤维毯、板制品原料；

高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料；

陶瓷纤维湿法制品原材料；

陶瓷纤维喷涂料、浇注料、涂抹料原料；

边角及复杂空间的隔热填充材料

技术指标：

产品名称	陶瓷纤维棉				
分类温度	1050	1260	1260	1400	
产品代码	rdgw-111	rdgw-211	rdgw-311	rdgw-421	
纤维直径(μm)	3~5			2~3	
渣球含量(0.25mm)(%)	15				
al ₂ o ₃ (%)	44	45	45	52~55	

zro2 (%)			—		
al2o3 + sio2 (%)	96	97	99		99
al2o3 + sio2 + zro2 (%)	—	—	—		—
fe2o3 (%)	1.2	1.0	0.2		0.2
k2o+na2o (%)	0.5	0.2	0.2		0.2
包装形式package	内塑料袋外编织袋				