

薄膜面板导电银浆 手机触摸屏导电银浆 RFID电子标签导电银浆

产品名称	薄膜面板导电银浆 手机触摸屏导电银浆 RFID电子标签导电银浆
公司名称	长沙雨神新材料有限公司
价格	5550.00/个
规格参数	产品名称:导电银浆 型号/规格:1KG/罐 品牌:雨神
公司地址	长沙市大河西先导区白箬铺镇
联系电话	0731-88562966 15874079777

产品详情

高品质 价格优 质量好 环保 专业

最好的产品 最优质的服务

该触摸屏导电银浆是一款高分辨率、低温快速固化型无卤银浆，它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成，专为电容式触摸屏回路导线设计用的；最高分辨率可达50 μm且品质稳定，印刷面积大，适宜半自动和全自动印刷。

特点：

电阻值低

对pet、玻璃的附着性优异

耐弯曲性优良

良好的丝印性

物理性能：

银浆必须储存在开有冷气的冰柜中或室温 20 的条件下，室内保持通风干燥，同时避免阳光直射，银浆保质期为 6个月（自生产日算起）。

固含量[150] 82 ± 2 wt. %

粘度[rv粘度计,10rpm#52,25]40-60 pa.s

附着力[3m 600胶带，垂直拉]no ag transfer

方阻[m / /mil] 50

铅笔硬度 [astm d3363-74] 2h

使用说明：

使用前需将浆料静置于操作间，以待达到相同的环境温度（20-25 ）。。

如需稀释，可添加专用稀释剂，建议使用我司提供专用稀释剂(t500)，但添加量不得超过 4%，并使用低转速搅拌机或手动搅拌10-30min（尽可能减少气泡），搅拌均匀后静置 30min。

推荐使用聚酯网或不锈钢网印刷（250-400目网板）。

印刷后，可用150 温度烘烤30min，或120 烘烤50min，具体时间根据承印物性质以及干燥设备而定，但烘烤时间过短，阻值会略偏高。（以上说明仅供参考，具体情况应根据工厂工艺条件进行调试生产）

储存及保质期：

银浆必须储存在开有冷气的冰柜中或室温 20 的条件下，室内保持通风干燥，同时避免阳光直射，银浆保质期为 6个月（自生产日算起）。

注意事项：

导电银浆含有有机溶剂，必须在通风条件下使用，以免吸入有机蒸气，如接触皮肤，应及时用清水或肥皂清洗。

产品包装：

标准包装 1kg/罐，塑料罐包装。

本产品的产品名称是导电银浆，型号/规格是1KG/罐，品牌是雨神，颜色是银白色，规格是1KG/罐