

# WH-706A硅橡胶为球泡灯外壳粘接胶水

产品名称	WH-706A硅橡胶为球泡灯外壳粘接胶水
公司名称	溧阳市伟航电子新材料有限公司
价格	8.00/支
规格参数	品牌:伟航 型号:706 包装规格:100毫升
公司地址	江苏省溧阳市溧城镇蒋店立达路10号
联系电话	86-51987236243 13915853715

## 产品详情

wh-706a硅橡胶为球泡灯外壳粘接胶水|适合手工或机器点胶|此产品已通过新欧盟环保认证，无卤素，无硫化测试，对灯柱，外壳等材质无腐蚀|此类产品为低挥发，可有效地降低球泡灯雾气

### 产品特性:

单组分室温固化半透明有机硅密封胶，固化后胶层为弹性体。

本产品强度高，粘接性好，对铝、铜、不锈钢等多种金属有较好的粘接性；

固化过程中释放的是酮肟类物质，对聚碳酸酯（pc）、铜等材料有一定腐蚀，遇到此类材质,请测试后使用

电性能优越，耐热性能好，一般使用温度范围-55 ~ 200

完全符合欧盟rohs指令要求。

### 产品用途: :

- 1、led灯具玻璃的粘接和密封,如球泡灯，蜡烛灯等。
- 2、电子元件的粘合，加固。
- 3、电子元器件绝缘密封及抗漏电，防潮，防震。

### 主要技术参数:

单组份脱醇型	wh-706a
外观	半透明
粘度	触变膏状
相对密度 ( g/cm <sup>3</sup> , 25 )	1.03
挤出速率 , g/min	250
(挤出速率测试尖嘴为3.18mm的smeco尖嘴, 测试气压为0.3mpa)	
表干时间 ( min , 25 )	10
完全固化时间(d , 25 )	3-7
使用温度	5~40
固化3天后的力学性能 ( 温度23 oc相对湿度50%条件下 )	
硬度(shore a)	25
抗拉强度 ( mpa )	1.5
铝材上粘结剪切方向强度 ( mpa )	1.5
<p>粘结性能:本产品与大多数玻璃、陶瓷、钢、极性塑料表面和金属可以有良好的粘结</p>	
灯头扭矩(n.m)	2.5
扯断伸长率 ( % )	300

介电强度(kv/ · mm)	22
体积电阻率(ohm.cm)	9.00e+14
介电常数 ( 50hz )	3.1
介质损耗正切值 ( 50hz )	0.003
使用温度范围( )	-55-200

贮存及运输：本产品的贮存期为 1 年（25℃）。 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。