

无苯环氧地坪面漆KPE303

产品名称	无苯环氧地坪面漆KPE303
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金氏漆 型号:KPE303
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

产品详情

无苯环氧地坪面漆 (kpe303)

产品说明书

无苯环氧地坪面漆是一个双组分、无苯类溶剂的环氧地坪面漆。固化后形成一个坚硬、耐冲击的薄涂层。对金属、木材、混凝土、石材等建筑材料具有特殊的附着力。该系统还是一个有透明和彩色两种色调，具有耐化学性和耐划伤的环氧地坪面漆。

品应用；

无苯环氧地坪面漆是一个通用型的设计，用来提高易清洁性和增加耐化学性和耐划伤性

的环氧地坪面漆。它可以被应用到各种水平基层的表面。如受到化学品，溶剂及盐类腐蚀的地面和平台。需要易清洁，高光泽度保护的基层。

品优势；

耐磨性和耐腐蚀性。

卓越的粘结强度，保证良好的附着力。

可以粘结到许多不同的基层。

产品粘度适和于喷涂，刷涂或辊涂。

适用于任何水平表面。

无熟化时间。

产品包装；

每套无苯环氧地坪面漆包括；4kg固化剂+20kg树脂。

产品覆盖；

每套无苯环氧地坪面漆将覆盖大约100m²的面积（光滑的基层两遍，湿膜厚度0.25mm）。

产品储存；

无苯环氧地坪面漆的两个组分应存储在10 -30 范围内，干燥的区域。避免过热和不结冰。在未开封的原装容器中，保质期为1年。

品颜色；

无苯环氧地坪面漆有透明清和各种颜色。自定义颜色可根据要求提供。

面处理；

面层处理

在面漆涂装之前，所都抹痕和表面缺陷必须消除。以产生光滑的表面。使用中等细度的地坪研磨机研磨地坪，使用工业真空吸尘器清除所有的灰尘颗粒。

基层处理

正确的处理是保证足够附着力的关键。基层必须干燥、无蜡，动物油脂，植物油，脂肪，润滑油，泥土或松散的材料和浮浆。浮浆和无粘结水泥颗粒必须用机械方法，即喷砂或研磨去除。其他污染物可以通过用工业洗涤剂擦洗去除，然后用干净的水冲洗。表面必须显露打开的毛孔，并有砂纸的纹理。

合；

将固化剂和树脂倒入混合桶中，用大功率慢速搅拌器搅拌。混合2-3分钟的时间，形成均匀的混合物。避免高速混合，防止夹带的空气形成气泡。注意；在基层未处理前，混合材料。

使用时间；

混合后，溶剂型环氧地坪面漆有大约25分钟的使用时间（21 ）。使用时间因环境和基层温度不同而不同。

；

环氧地坪面漆应在环境温度10 -29 下，湿度在80%以下，使用无气喷涂，毛刷或滚筒涂装。

；

环氧地坪面漆表面在21 ，8小时表面无粘性，24小时重涂，48小时正常使用，最终物理特性将在7天实现。

建议；

涂装时，环境与基层最低温度在10 以上。

适用于洁净，光滑，正确处理的基层。

施工区域附近不能有水或蒸汽。

水分会严重影响使用时间和材料的性能。

固化时间依赖于环境和基层条件。

措施；

用甲苯和二甲苯溶剂清理未反应的材料。

在使用过程中，应佩戴安全眼镜和不透水手套。

万一接触，对皮肤发红的部位用肥皂大量的水冲洗15分钟，然后就医。

施工区域要有足够的通风。