

LT-JJ37 海绵弹性试验机 家具检测设备 泡棉压缩回弹系数试验机

产品名称	LT-JJ37 海绵弹性试验机 家具检测设备 泡棉压缩回弹系数试验机
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利拓 型号:LT-JJ37
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

产品详情

lt-jj37落球回弹系数测定仪|海绵弹性试验机|泡棉压缩回弹系数测试仪|

一、产品说明：

本仪器是将钢球自由下落在软质泡沫塑料或其他弹性材料试样上。测定其回弹高度的仪器，主要用于测定聚氨脂弹性材料测试项目中的回弹性能（回弹系数）。参照中华人民共和国国家标准6670-86《软质泡沫塑料回弹性能的测定；该仪器采用光电技术，电磁控制，数码管显示测定值，具有测定精确、重复性好、使用方便、造型美观等特点，同时采用目测和仪器测试两种方法，既增加了仪器的可信度，又便于使用者对照使用，为精确测定软质泡沫塑料等弹性材料的回弹性能，减少人为误差和视觉疲劳提供了切实可行的仪器测定方法。

二、

试样要求：

材料成型后，至少应存放72小时才能进行测试。测试前，试样应在温度 23 ± 2 ，相对湿度45%-50%的环境中进行状态调节至少16小时，然后在上述环境中进行测试。

1.试样的长方体，上下两表面应相互平行，试样不允许带有表皮

2.试样尺寸：长100mm、宽100mm、高 50 ± 2 mm

3.数量：每组试样3个

4.取样方向：落球回弹方向应与实际使用方向一致

三、技术参数：

1.电源电压：220v 50hz

2.仪器测试分辨率：1/10000秒

3.回弹系数测量范围：25% ~ 80%

4.测试误差：< 1%

5.落球高度：460mm（国家标准）500mm(astm标准)

6.尺寸：长250mm宽200mm高600mm

lt-jj36-b海绵反复压缩试验机|泡沫反复压缩试验机

一、符合标准:符合iso/7214,jis-k6767,k6382标准相关要求。

说明：

将测试件精确量测厚度后,至于试验机压缩平板间,以每分钟60次的频率压缩试件高度50%,往复压缩达80,000次后于常温下置放30分钟后,量测其厚度换算出压缩变形率。

三、技术参数:

1.压缩行程：0 ~ 50mm(可调)。

2.压板间距：约200mm(可调)。

3.压板面积：30*30cm。

4.马达：1/3 hp。

5.计数器：lcd , 0 ~ 999,999。

6.体积：60*40*75cm。

7.重量：102kg。

8.电源：1 , ac220v,5a。

标准：符合gb/t18941-2003，iso 3385.1989标准相关要求。

说明：泡沫压缩疲劳试验机主要用于泡沫聚合材料的往复压缩试验，测定残余变形率。由此可以了解材

态疲劳特性。可以满足我国汽车行业标准qct56-93《汽车座椅衬垫材料性能试验方法》。

三、技术参数:

- 1.加载力值：750n
- 2.往复压缩次数: 20-120次/分(可调)
- 3.往复压缩行程:最大100mm
- 4.压盘直径： 250 mm，下边缘具有25mm的圆角

一、产品说明：本机专为沙发弹簧框架和弹簧包而设计的测试仪器，它可满足以下三种测试要求：

1.耐久性测试。

可按预设之压力条件进行重复按压测试，周期可预设，到数自动停止。

2.压缩量程与压力关系检测。

按预设行程下压，到位停止。在压力表上读取该行程的弹簧力，在显示屏上则显示行程值。

3.特定压力下弹簧压缩量检测。

压板下压至设定压力后停止，显示屏上显示该压力值的压缩行程长度。

二、技术参数:

- 1.本机最大压力：100公斤
- 2.最高按压行程：150mm

3.压力传感器精度：0.3%fs

4.行程精度: $\pm 0.1\text{mm}$

5.电源：220v

6.功率：300w

lt-jj35-a弹簧压缩疲劳试验机|弹簧反复压缩试验机|

说明：

将测试弹簧确量测高度后,至于试验机压缩平板间，以每分钟n次的频率压缩试件规定高度，往复压缩达到敲定次数后自动停止。

二、技术参数：

1.压缩行程：0 ~ 300mm(可调)

2.压板面积：100*100mm

3.马达：1/3 hp

4.计数器：lcd,0 ~ 999,999

5.体积：60*40*75cm

6.位移分解度：(选配)0.01mm

7.显示器：lcd显示

8.马达：ac变频马达

9.体积：1140*500*1821mm

10.重量：102kg

11.电源：1 , ac220v,5a

12.测试速度：0-40次/分可调

lt-jj34海绵压缩永久变形试验机|泡绵泡沫压缩永久变形试验机

一、符合标准:符合gb/t669-2008,iso 1856:2000,astm d3574—d , jis k6400-7标准相关要求。

二、产品说明：

海绵压缩永久变形试验机主要根据iso1856方法a标准要求设计制造，用夹具将海绵压陷至原始厚度的50%（或其它），放置将温度调70的恒温箱内，待至22个小时之后从中取出压缩器，将试样从压缩器中取出放置30min后，测量厚度，计算其变形量。试样的初始厚度与在规定时间、规定温度下压缩后，经过规定恢复时间的试样最终厚度差异，差异的大小与初始厚度有关。

三、技术参数：

器：由两块尺寸大于试样的，具有调距和夹持功能的两块平行板组成在测试薄型试样时，应使用玻璃板，其厚度为1~1.5 mm，边长为50-55 mm,"

2.试样要求：50mm*50mm*25mm

3.恒温箱控制温度：准确到±10

4.恒温箱工作电压：220v

5.内箱尺寸：350*350*350mm (h*w*d)

6.温度范围:rt+10 ~ +250

7.结构材质：不锈钢（内胆）

8.外箱：烤漆

9.保温层：高效压缩玻璃棉

lt-jj33-b泡棉压缩应力试验机|泡沫压陷硬度试验机

一、符合标准:符合astm/d648,d1525,iso/75,306,din/53460,53461,bsi/2782标准相关要求。

说明:测试件置于机台压缩板间,压缩25%的试件高度，停留20秒，其荷重除以试件面积，即为该材料

硬度。

三、技术参数:

- 1.容量：100kg
- 2.感应器：荷重元
- 3.显示器：led
- 4.分解度：1/10,000
- 5.马达：dc1/2 hp
- 6.体积：68*68*73cm
- 7.重量：130kg
- 8.电源：1 ,ac220v,5a

家具相关产品推荐

公司简介

东莞市利拓检测仪器有限公司始建于2008年，我们是一家有限公司，位于广东省东莞市拥有全国模具之都的长安镇，建筑面积5000平方米。本公司是专业生产与销售高精密仪器的生产厂家，现有职工人数45人。公司自成立以来，一直致力于为客户提供最新的产品，优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为新老客户提供最专业、最高效、最理想的服务。拥有多项发明专利证书！

利拓是一家专业从事各类材料及成品物性、力学、环境类检测仪器集研发、生产、销售和维修一条龙的综合性企业。

生产产品包括：床垫滚压试验机、沙发耐久性试验机、海绵疲劳试验机、办公家具检测试验机、拉力试验机、材料试验机、纸箱抗压试验机、跌落试验机、五爪静压试验机、恒温恒湿箱、冷热冲击试验机等。

产品适用于床垫沙发、办公家具、制鞋皮革、橡胶轮胎、电子塑胶、纸品印刷、包装运输、玩具箱包、电线电缆、纺织、运动器材等原材料及成品等相关产业等产品，并广泛用于科研、军工、国家质检机构、大专院校等单位。

利拓公司坚持以《园、感恩、创新、拼搏》的企业文化为导向，坚持以《诚信、务实、双赢》的经营理念为准则，在同仁的努力下赢得了客户的好评和赞赏。

利拓公司凭着以客户为中心、以科技为创新、以品质为核心的服务理念和认真务实的工作精神，一直以国际水准参与行业竞争，产品的创新能力与速度走在了行业的前沿。

利拓公司以其精准度及优异的软体功能成为了海内外及全国各企业及国家质检机构、高等院校的优质供应商。售前，售中，售后服务团队，专业高端的技术研发团队，来自于仪器行业研发十几年资深人员主导。所以让我们的产品更具人性化，智能化是我们利拓人的不断追求，客户的满意是我们利拓人的目标，利拓公司将秉持以科技为创新，以品质为生命，在不断探索的道路上有了广大客户您的支持一起去创造属于我们共同的辉煌。

办公厂房

客户案例

联系人：欧阳峰娟 手机：13728350393 电话：0769-81551929 qq:2089181279

本产品的加工定制是是，品牌是利拓，型号是LT-JJ37，测量范围是本仪器是将钢球自由下落在软质泡沫塑料或其他弹性材料试样上。测定其回弹高度（mN/m），读数准确度是0.5（mN/m），重量是200（kg），装箱数是1