

2316钢板 · 2316圆钢 · 模具钢

产品名称	2316钢板 · 2316圆钢 · 模具钢
公司名称	东莞市长安俊峰钢材经营部
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:进口-国产 规格:齐全
公司地址	东莞市长安上角第三工业区
联系电话	0769-33233003 13726476537

产品详情

广东2316钢板 · 2316圆钢 · 模具钢++++俊峰公司另批发国产进口的各种模具钢|不锈钢板/棒|【俊峰公司】应有尽有》》买钢材不必东奔西走《俊峰钢材》一站帮你搞定，解决你的烦恼，信誉度好的我公司采取月结的方式为客户解决资金周转的顾虑、、、、

热加工规范

钢锭: 加热温度 1180 ~1200 ° C, 开始温度 1130~1150 ° C, 终止温度 850 ° C, 坑冷。

钢坯: 加热温度1120~1160 ° C, 开始温度 1070~1110 ° C, 终止温度 850 ° C, 砂冷或缓冷。

等温退火规范

退火温度(850 ± 10) ° C, 保温2h, 随炉降温至(720 ± 10) , 保温4h, 炉冷至500 ° C以下, 出炉空冷, 硬度 229HBW。

高温回火规范

回火温度 (730 ± 10) ° C, 保温2h, 炉冷全 500 ° C, 出炉空冷。

淬火、回火规范

淬火温度850 ~880 , 油冷, 硬度50 ~52HRC; 回火温度 580 ~640 ° C, 出炉空冷, 硬度 28 ~36HRC

预硬化处理规范

加热温度 860 ~900 ° C , 油冷, 回火温度 570 ~700 ° C , 空冷, 回火硬度 28~35HRC。 [3]

【俊峰钢材长期批发零售】

1.冷作模具钢

(1) 高碳低合金冷作模具钢9SiCr、 9CrWMn、 CrWMn、 Cr2、 9Cr2Mo、 7CrSiMnMoV、 8Cr2MnWMoVS、 Cr2Mn2SiWMoV

(2) 抗磨损冷作模具钢6Cr4W3Mo2VNb、 6W6Mo5Cr4V、 7Cr7Mo3V2Si、 Cr4W2MoV、 Cr5Mo1V、 Cr6WV、 Cr12、 Cr12MoV、 Cr12W、 Cr12Mo1V1

(3) 抗冲击冷作模具钢4CrW2Si、 5CrW2Si、 6CrW2Si

(4) 冷作模具碳素工具钢T7、 T8、 T9、 T10、 T11、 T12

(5) 冷作模具用高速钢W6Mo5Cr4V2、 W12Mo3Cr4V3N、 W18Cr4V、 W9Mo3Cr4V

(6) 无磁模具用钢7Mn15Cr2Ae3V2Wmo、 1Cr18Ni9Ti

2.热作模具钢

(1) 低耐热性热作模具钢5CrMnMo、 5CrNiMo、 4CrMnSiMoV、 5Cr2NiMoVSi

(2) 中耐热性热作模具钢4Cr5MoSiV、 4Cr5MoSiV1、 4Cr5W2VSi、 8Cr3

(3) 高耐热性热作模具钢3Cr2W8V、 3Cr3Mo3W2V、 5Cr4Mo2W2VSi、 5Cr4Mo3SiMnVAe、 5Cr4W5Mo2V、 6Cr4Mo3Ni2WV

3.塑料模具钢

(1) 碳素塑料模具钢SM45、 SM50、 SM55

(2) 预硬化型塑料模具钢3Cr2Mo、 3Cr2NiMnMo、 5CrNiMnMoVSCa、 40Cr、 42CrMo、 30CrMnSiNi2A

(3) 渗碳型塑料模具钢20Cr、 12CrNi3A

(4) 时效硬化型塑料模具钢O6Ni6CrMoVTiAe、 INi3Mn2CuAeMo

(5) 耐腐蚀型塑料模具钢2Cr13、 4Cr13、 9Cr18、 9Cr18Mo、 Cr14Mo4V、 1Cr17Ni2

以上便是模具钢的种类介绍。我公司一向以忠诚的态度,诚信为本,服务更进、追求不止为服务宗旨.热忱欢迎广大业界朋友来我公司洽谈、指导、共谋发展!期待您的来电!

==俊峰钢材=规格=现货=材质书=SGS报告=型号==都齐全==欢迎来电==