

# 国产纺织印染荧光增白剂48K

产品名称	国产纺织印染荧光增白剂48K
公司名称	佛山市顺德区翰波贸易有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:国产 型号:48K 色光:红光蓝光
公司地址	佛山市顺德区龙江镇龙洲路北龙湾豪庭二期11号铺
联系电话	0757-29813681 18988544738

## 产品详情

外观：黄色粉末（红光）灰绿色粉末（蓝光）      离子型：阴离子

主要成分：二苯乙烯二磺酸类衍生物      染色色光：红光/蓝光

国外同类产品：synowhite 4bk(京仁)

- 二、性能特点
- 1、适用于棉，棉纱，麻，尼龙织物的增白增艳处理；
  - 2、亲和力比较高，非常适合浸染加工工艺；
  - 3、稳定独特的色光，优异的水洗牢度；
  - 4、较高的经济性及比较理想的白度效果；
  - 5、对于过氧化物具有很好的稳定性，可以浴法增白。

三、使用方法（以棉纤维加工为例）

- 1、棉一般增白加工工艺：用量：荧光增白剂 4bk 0.2-0.6% o.w.f。元明粉：5-10g/l。温度x 时间：90-100 x 20-30分钟。

浴比：1：10-20

2、棉氧漂增白-浴法工艺：用量：荧光增白剂 4bk 0.1-0.6%。氢氧化钠（30%）：1-4g/l。过氧化氢（35%）：4-8g/l。硅酸钠：10-15g/l 净洗剂：0.5-1g/l。温度x时间：100 x 30-45分钟 浴比：1：10-20

3、涤/棉混纺织物增白-浴加工工艺：a、氧漂工艺：用量：净洗剂：0.5-1.0g/l。过氧化氢（35%）：4-8g/l。氢氧化钠（30%）：1-4g/l。硅酸钠：10-15g/l。温度x时间：100 x 30-45分钟。浴比：1：10-20

b、涤纶增白工艺：用量：荧光增白剂 er-1/er-11 0.2-0.8% o.w.f。分散剂：0.5g/l。温度x时间：110-130 x 30分钟 浴比：1：10-20 c、棉增白工艺：用量：荧光增白剂 4bk 0.2-0.6% o.w.f 元明粉：2-5g/l 温度x 时间：90-100 x 20-30分钟 浴比：1：10-20

四、包装 50kg铁桶，25kg纸板箱或按用户要求。