

单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器用石英砂滤料

产品名称	单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器用石英砂滤料
公司名称	巩义市明阳净水填料厂
价格	180.00/吨
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 巩义市 夹津口工业园区
联系电话	86 0371 66488848 13523088684

产品详情

滤料类型	石英砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温
类型	高效	品牌	明阳
吸附率	1 (%)	抗压力	50 (kgf)
密度	2.65 (g/cm ³)	孔隙率	50 (%)
磨损率	1	硬度	5=7
化学成分	SiO ₂	盐酸可溶率	0.01 (%)

巩义市明阳净水填料厂始终秉承“一切为了客户的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长。”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求我们的服务人员就会在24小时内给客户以满意的答复！石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-1999）标准。

石英砂（ SiO_2 ）是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，本厂生产的石英砂为半透明状，颜色呈乳白色、淡黄色，石英砂有较高的耐火性能，硬度为7，性脆，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，为溶于 KOH 溶液，熔点1800。2008年9月又一次通过国家耐火材料质量监督检验测试中心检验其主要矿物成份为： SiO_2 含量99.56%， Fe_2O_3 为0.01%，耐火度1800。石英砂滤料的技术要求：

- 1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。
- 2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³，使用中对密度有特殊要求都除外。
- 3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质

的含量不应大于0.2%。4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。5、石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。石英砂滤料适用范围：我公司生产的普通石英砂是采用天然石英矿石，经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成。多棱角、近球状、杂质含量小、机械强度高、截污能力强、化学性能稳定。广泛用于生活饮用水、污水及工业用水。

石英砂滤料的粒径：1、在各种粒径范围的石英砂滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。2、石英砂滤料的有效粒径由使用单位确定。石英砂滤料包装及储存：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。
