

经销批发 工业耐磨新橡胶尼龙输送带

产品名称	经销批发 工业耐磨新橡胶尼龙输送带
公司名称	大同市南郊区吉顺经销部
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	山西省大同市南郊区
联系电话	86-035213994362758 15303522555

产品详情

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

尼龙输送带:

产品简介:

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为 $6.5\sim 2.5t/m^3$ 的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。

尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

品种规格:

1、品种

根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等。

根据用途的不同可以分为提升带、动力带、输送带。

根据结构的不同可以分为普通叠层式、加横向增强层的抗冲击、防撕裂型。

(1) 带芯材质：nn100、nn150、nn200、nn300、nn400、nn500

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 布层：2 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

层间粘合强度：

注:所有试样最高峰值不得超过 $20n/mm$

2、规格

(1) 带芯材质：nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 布层：1 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm 非工作面：1.5-4.5mm

特点:

- 1、本产品由尼龙帆布经压延、成型、硫化等工序精制而成。
- 2、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构

尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为 $6.5\sim 2.5t/m^3$ 的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。

- 1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。
- 2、屈挠性好，易于成槽。
- 3、不发生霉蚀。

技术标准：

国家标准gb/t7984-2001

尼龙（nn）输送带：

覆盖层：拉伸强度不小于 15mpa ，扯断伸长度不小于 350% ，磨耗量 200mm^3

层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于 4.5n/mm ，覆盖胶与布层间不小于 3.2n/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于 10% ，全厚度纵向参考力伸长率不大于 4%

尼龙输送带品种:

根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸碱型、耐油型、耐磨型、耐热型、阻燃型等。

根据用途的不同可以分为提升带、动力带、输送带。根据结构的不同可以分为普通叠层式、加横向增强层的抗冲击、防撕裂型

尼龙输送带耐磨标准测定要求：

参照采用国际标准用旋转装置测定输送带橡胶的耐磨性能，标准最新规定了使试样在一定级别的砂布上进行摩擦而产生磨损，测定输送带的体积磨耗量，以校正过的砂布为基准，试验结果以相对于某种标准胶的体积磨耗量或磨耗指数表示；

在规定的接触压力下和给定的面积上，横向移动，磨耗是在圆柱型试样的一端产生，测量质量损失值计算体积磨耗量，材料的耐磨损性能，用磨耗量或磨耗指数表示，标准尼龙橡胶运输带的磨耗量与试验胶的磨耗量之比，用百分数表示。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是吉顺，型号是JS-080，材质是尼龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐寒,耐磨,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是2000（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是5（mm）