

密封垫片|哈氏合金C276金属缠绕垫片|缠绕垫片|密封件

产品名称	密封垫片 哈氏合金C276金属缠绕垫片 缠绕垫片 密封件
公司名称	宁波艾拓密封技术有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:AUTO 型号:AT601-605 材质:合金
公司地址	慈溪市孙塘北路
联系电话	0574-63976201 18758361371

产品详情

c276金属为镍基合金钢，奥氏体型钢，沉淀硬化钢，双相钢，铜镍合金系，纯镍系，钛及钛合金，高温合金管，锅炉及热交换器用不锈钢管；石油裂化用不锈钢无缝钢管；“u”型加热器管；锅炉用高、中低压不锈钢无缝钢管，以及各系列、规格的承压用不锈钢无缝配管。产品应用范围涉及石油、化工、船舶制造、化工机械、电站锅炉、核电、造纸、医药等行业，同时还针对性地研发与军工、航天等尖端科技相配套的高品质不锈钢无缝钢管。

物理性能

密度：8.90g/cm³, 比热：425j/kg/k, 弹性模量：205gpa(21)

机械性能

典型的c-276合金的拉力试验结果如下表所示，其材料是在1150 退火，并以水急冷。

力学性能试验值

温度 ()	屈服强度 0.2 (mpa)	抗拉强度 b (mpa)	延伸率 5 (%)
-196	565	965	45
-101	480	895	50
21	415	790	50
93	380	725	50
204	345	710	50
316	315	675	55
427	290	655	60

耐蚀性能

哈氏c-276合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金。它是现代金属材料中最耐蚀的一种。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。

应用

在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。

哈氏c-276合金的各种腐蚀数据是有其典型性的，但是不能用作规范，尤其是在不明环境中，必须要经过试验才可以选材。哈氏c-276合金中没有足够的cr来耐强氧化性环境的腐蚀，如热的浓硝酸。

更多有关c276缠绕垫片的信息请与我们联系

本产品的品牌是AUTO，型号是AT601-605，材质是合金，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵,法兰管件密封、阀门，厚度是3.2/4.5（mm），使用温度是600（ ），使用压力是10-160（MPa）