

油墨、涂料、胶黏剂。 泸州天普

产品名称	油墨、涂料、胶黏剂。 泸州天普
公司名称	武汉润兴源物资商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:泸州天普 厂家(产地):四川 用途级别:塑料油墨、凹印油墨、涂料、胶黏剂
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 武昌区南湖花园水域天际22栋1单元203室
联系电话	86-027-88164582 18627138120

产品详情

牌号	泸州天普	厂家(产地)	四川
用途级别	塑料油墨、凹印油墨、涂料、胶黏剂		

氯化聚丙烯 (cpp)

cl

分子式：(ch—ch₂)_n—ch₂—

ch₃ch₃

概述：氯化聚丙烯 (cpp) 是以聚丙烯 (pp) 为原材料经化学改性而制得的热塑性树脂。

性质：本品为白色或浅黄色粒状固体，无毒；根据氯含量的不同，其熔点一般在80—160，分解温度在120—200，能溶解于卤代烃、甲苯、丁酮等溶剂，其硬度、耐磨性、耐酸性、耐盐水性及耐老化性都较好。

用途：氯化聚丙烯属热塑性树脂，它对聚丙烯有较强的粘合力，对聚乙烯、纸、铝膜等各种材料也具有良好的粘合力。因此在油墨、涂料、粘结剂等方面应用广泛。其主要用途为：

1、氯化聚丙烯在bopp、opp、pet、pe等薄膜用复合油墨的制作中作为有效粘接料。

2、氯化聚丙烯可以作为bopp、opp、pet、pe、al膜等薄膜与纸复合的粘合剂，也可以作为bopp等薄膜压敏胶带的内涂层。

3、氯化聚丙烯因其具有良好的成膜性和光泽，又因与颜料有很强的亲和力，可作为塑料改性的着色剂，或作为聚丙烯注塑制品用的涂料粘接剂。

使用：氯化聚丙烯的使用性能与氯化度、粘度等指标有关。因此不同指标的cpp，其用途是不同的，应在专业工程师的指导下使用本品。常用方法是：使其溶于甲苯或其他溶剂中，配制成含本品20—30%的液体，再根据油墨配方的要求添加在油墨或其它相应产品中。

技术指标：

项目	粘接剂	油墨	涂料
粘-	粘-	油墨-	油墨-
氯含量 (cl, %)	25-30	30-40	29-32
粘度 (25 .mpa . s)	500-1500	300-1000	200-500
透光试验	0.06		
ph	5.5—7.0		
细度 μm ,	60		

说明：粘度是指含产品20%的甲苯溶液中，25 下用旋转粘度计（750转/分）测定的值。

注：氯含量可按照客户要求控制在1%范围，粘度可按客户要求控制在 $\pm 50\text{mpa} \cdot \text{s}$ 范围。

包装：本品包袋内用聚乙烯袋，外用纸箱。每件净重20kg。

贮存及运输：本品易吸潮、不易燃，应储存于干燥、通风的地方。一般不与其他物品共同储运。