

广东汕头澄海吹塑玩具-塑料玩具批发-维诺塑胶

产品名称	广东汕头澄海吹塑玩具-塑料玩具批发-维诺塑胶
公司名称	汕头市维诺塑胶容器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维诺塑胶
公司地址	汕头市澄海区宁川北路中段
联系电话	0754-86980098 13825805789

产品详情

品牌：维诺塑胶

关键字：汕头吹塑玩具,澄海吹塑玩具,广东吹塑玩具,塑料玩具批发

吹塑薄膜常见故障及解决方法

1.薄膜太粘，开口性差

故障原因：树脂原料型号不对，不是吹膜级的低密度聚乙烯树脂粒子，其中不含开口剂或者开口剂的含量偏低；熔融树脂的温度太高，流动性太大；吹胀比太大，造成薄膜的开口性变差；冷却速度太慢，薄膜冷却不足，在牵引辊压力的作用下发生相互粘结；牵引速度过快。

解决办法：更换树脂原料，或向料斗中加一定量的开口剂；适当降低挤出温度和树脂的温度；适当降低吹胀比；加大风量，提高冷却效果，加快薄膜冷却速度；适当降低牵引速度。

2.薄膜透明度差

故障原因：挤出温度偏低，树脂塑化不良，造成吹塑后薄膜的透明性较差；吹胀比过小；冷却效果不佳，从而影响了薄膜的透明度；树脂原料中的水分含量过大；牵引速度太快，薄膜冷却不足。

解决办法：适当提高挤出温度，使树脂能够均匀塑化；适当提高吹胀比；加大风量，提高冷却效果；对原料进行烘干处理；适当降低牵引速度。

联系人：黄先生

电话：0754-86980098

QQ：2985269845

邮箱：2985269845@qq.com

地址：广东省汕头市澄海区宁川北路6号

网址：<http://www.weinuowjcs.com/ProductList.aspx?iCategoryId=37>