

## LDPE , MB9500 , 高流动 , 人造花 , 涂覆级

产品名称	LDPE , MB9500 , 高流动 , 人造花 , 涂覆级
公司名称	东莞市东塑塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:MB9500
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期9栋37号203室
联系电话	0769-89918951 15019192402

## 产品详情

ldpe , mb9500 , 低密度聚乙烯分子链上有长短支链。结晶度较低，分子量一般5 ~ 50万，它是一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂，无毒。软化点较低，超过软化点即熔融，其热熔接性、成型加工性能很好，柔软性良好，抗冲击韧性、耐低温性很好，可在-60 ~ -80 下工作，电绝缘性优秀（尤其是高频绝缘性），ldpe的机械强度较差，耐热性不高，抗环境应力开裂性、粘附性、粘合性、印刷性差，需经表面处理，如化学侵蚀、电晕等处理后方可改进其粘合性、印刷性。吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性优秀。对co2、有机性臭气渗透性大，但对水蒸汽、空气的渗透性差。易燃烧，燃烧时有似石蜡味；在日光和热作用下容易老化降解而变色，由白转黄转褐色，最终呈黑色，且性能下降或龟裂，若加入一定量的抗氧剂、紫外线吸收剂等可改善性能、在化学交联剂或高能辐照下交联，可提高软化点、耐温性、刚度、耐溶剂性等。

ldpe , mb9500 , 用途

低密度聚乙烯（ldpe）适合热塑性成型加工的各种成型工艺：成型加工性好，

如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。

ldpe主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大

棚膜等；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、酱油、果汁、豆腐、豆奶）；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

ldpe，mb9500，还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等

ldpe(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/mb9500/ig化学

用途：其它

特性备注：柔软性及低温特性佳，收缩率小

重要参数：熔体流动速率:50 g/10min 密度:0.916 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:8 mpa 断裂伸长率:450 %  
维卡软化点:77 脆化温度:-45

生产厂商：韩国ig化学公司

ldpe(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/lb4500/ig化学

用途：其它

特性备注：产品，商标lutene

重要参数：熔体流动速率:4.5 g/10min 密度:0.919 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:12.8 mpa 断裂伸长率:540 %  
弯曲模量:196 mpa 硬度:44 维卡软化点:83

生产厂商：韩国ig化学公司

ldpe(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/mb9300/ig化学

用途：涂覆

特性备注：特性：高速加工性、物质渗透良好。

重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.922 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:9 mpa 断裂伸长率:510 %  
维卡软化点:89 脆化温度:-76

生产厂商：韩国ig化学公司

ldpe(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/fb0300/lg化学

用途：薄膜

特性备注：特性：耐龟裂、热收缩佳。

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min 密度:0.92 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:400 拉伸强度:17 mpa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:95 脆化温度:-76

生产厂商：韩国lg化学公司

ldpe(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/bb1105/lg化学

用途：薄膜

特性备注：特性：透明度及加工性良好

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.92 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:13 mpa 断裂伸长率:600 % 维卡软化点:92 脆化温度:-76

生产厂商：韩国lg化学公司