

水煮脱离uv胶，临时粘接光固化胶

产品名称	水煮脱离uv胶，临时粘接光固化胶
公司名称	东莞市广威胶粘剂有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:威牌 型号:8003 外观:透明液体
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边新河路五十号
联系电话	0769-82759081 18922961171

产品详情

水煮脱离uv胶玻璃加工临时粘接用

一、性能特点：

8003f uv胶是特殊的可水煮快速解胶的紫外线固化胶。本品具一定流动性，易于涂布，快速固化机械加工效率高，易于在水及水蒸气中加温解胶。

二、用途用法：

产品广泛应用于玻璃、光学镜片、显示屏等产业切割研磨扫光制程中的暂时性粘接固定。本品适合加工面积大小产品，可使用本品将欲加工之玻璃基材固定。

涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀，置于波长320-380 μm紫外线灯下数秒钟即可定位，继续照射一定时间即可完全固化。紫外线灯强度愈高，固化时间愈短。

完成加工后，将uv胶固定加工后的部件浸泡沸水中或使用水蒸气流水线通道，即可快速解胶，脱离后的固化物呈比较完整膜状，简单清洗即可得到清洁的加工产品。

注：由于用户加工尺寸及加工环境的差异，对本品的要求存在一定差异，可根据客户具体情况对胶水成分进行调整，以满足用户正常加工及快速解胶之要求。

三、主要技术指标：

主要成分	改性亚克力树脂
外观	琥珀色透明液体
粘度	600-800cps(25)
比重	1.05-1.06
折射率	1.46-1.475
固化能量 (mj/cm2)	1500
剪切力	16—24 n/mm2
拉力	15—22 n/mm2
断裂拉力	1,500psi
弹性系数	33,000psi
断裂伸长率	54%
吸水性(24小时)	24%
线性收缩率	2.9%
硬度	邵d 71-73

四、注意事项：

1、本品含有甲基丙烯酸及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。

2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。

3、常温储存期：一年。