

高固含水性环氧混凝土密封剂（E58）

产品名称	高固含水性环氧混凝土密封剂（E58）
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金广弘生 型号:E58
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

产品详情

高固含水性环氧混凝土密封剂（e58）

产品描述；

高固含水性环氧混凝土密封剂是一个独特的，水性，高固含，透气（湿性），应用于各种地坪系统的环氧面漆或砂浆层各。它可以应用在16mils的厚度，而不影响固化性能。该产品适合应用在任何需要厚膜的地坪或墙面涂料系统的项目中，耐潮湿，经久耐用，符合绿色认证的要求。典型的用途包括走廊、大厅、仓库地坪、轻型制造业领域和各种住宅或商业区域。

产品优势；

透气（湿性）。低气味。低voc满足绿色认证的要求。良好的耐化学性。优异的耐磨性。使用时间长。耐紫外线照射。满足农业部关于联邦检察的要求。

基层要求；

为确保正确的固化，基层温度大于10℃，相对湿度低于85%。基层必须无污垢、蜡、固化剂及其它外部材料。涂装过超过16mils（100平方英尺/加仑）通风不良或高湿度的情况下，固化时间将相对延长。

产品组成；

水性环氧树脂配方。

产品颜色；

高固含水性环氧混凝土密封剂环氧混凝土密封剂仅有透明的颜色。

产品应用；

表面处理是任何树脂地坪系统成功安装的最关键部分。所有的基层必须按要求，经过正确的处理。必须由经过培训或有经验的承包商或专业人员进行安装。

产品安装；

在混合之前，使用低速搅拌器搅拌各个组分。

将1份体积的组分与2份体积的b组分混合，使用低速搅拌器搅拌均匀。注意，不夹带空气进入产品中。

用缺口或平面刮板，镘涂或橡胶刮板和短毛滚筒滚压。。覆盖面积100-200平方英尺/加仑，4-8mil干膜厚度。固化18小时后正常使用。（治疗时间会因环境条件而异）。

现场清理；

用肥皂和水清洗皮肤。工具和设备应用稀释剂清洗。

产品覆盖；

高固含水性环氧混凝土密封剂大约覆盖160平方英尺/加仑，8mil的干膜厚度。

技术资料；

粘度（24℃）	800-1000cps
混合比（体积）	1；2
固体含量（体积）	58%
粘结强度	400-500psi（100%混凝土破损）
每加仑重量	8.75lb/gallon
使用时间	25-35分钟
指触干燥	6小时
重涂时间	8-24小时
步行时间	24小时

硬度	h (2天) , 5h (30天)
VOC	< 50克/l