

恩施市JS复合防水涂料聚合物水泥基防水材料厂家

产品名称	恩施市JS复合防水涂料聚合物水泥基防水材料厂家
公司名称	湖北首云建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街道白鹤泉西路120号
联系电话	027-69301268

产品详情

产品简介

“首云牌”js复合防水涂料是公司总结吸收国内外防水涂料技术自行研发的，由高分子有机涂料和无机粉料复合而成的高效的双组份防水涂料。它是吸收了有机材料弹性高和无机材料耐久性好等优点的新型防水材料。涂覆后可形成高弹高强的防水涂膜层，并具有施工简便及根据需要配置色彩图层等特点。

产品特点

- 1、无毒、无害、无污染的环保型产品，可用于各类水池的防水工程。
- 2、涂膜弹性大、耐久性优异，加保护层使用寿命可达40年以上。
- 3、干、湿基面皆可施工，对多雨季节或者工期紧迫的建筑工程具有很强的适用性。
- 4、粘结强度高，对砖石、混凝土、金属、木材及各类防水材料都有优异的粘接性能。
- 5、适应性广泛，在各种基面上施工都能达到理想的防水功能。
- 6、该产品即可做“独立防水层”也可与其他材料配合做成“复合防水层”。

技术指标

执行标准：gb/t23445-2009

实验项目	技术指标

		i	ii	iii
固体含量，%		70	70	70
拉伸强度	无处理，mpa	1.2	1.8	1.8
	加热处理后保持率，%	80	80	80
	碱处理后保持率，%	60	70	70
	浸水处理后保持率，%	60	70	70
	紫外线处理后保持率，%	80	-	-
断裂身长率	无处理，%	200	80	30
	加热处理，%	150	65	20
	碱处理，%	150	65	20
	浸水处理，%	150	65	20
	紫外线处理，%	150	-	-
低温柔性（10mm棒）		-10 无裂痕		
粘结强度	无处理，mpa	0.5	0.7	1.0
	潮湿基层，mpa	0.5	0.7	1.0
	碱处理，mpa	0.5	0.7	1.0
	浸水处理，mpa	0.5	0.7	1.0

不透水性 (0.3mpa,30min)		不透水	不透水
抗渗性, mpa	-	0.6	0.8

施工工艺

- 1、施工条件：不宜在0℃以下、特别潮湿不通风的环境中施工。也不可在雨中施工。
- 2、基层处理：基面要求必须要牢固、干净平整、无明水、无渗漏。
- 3、配料：按所选工法的规定取料，搅拌均匀至无生粉及团料，搅拌时间约5分钟左右，最好不要用手工搅拌。
- 4、打底层涂料重量配比：液料：粉料：水=10:7:14其他层涂料重量配比：液料：粉料：水=10:7:0-2（根据实际情况加或者不加水）。上层涂料可加入颜料形成彩色涂层，颜料重量应为粉料重量的10%以下，在规定的加水范围内、斜面、顶面、立面施工应不加水，以保证能挂住涂料，平面施工可多加水，以保证涂层的平整。
- 5、涂覆：根据工程的特点与要求，选择适用的工法，按规定进行施工，各层之间间隔以前一层涂膜干固不粘为准，在20℃露天条件下，不上人施工约需3小时，上人施工约需5小时，现场湿度大、温度低、通风差、干固时间长些，反之短些。

适用范围

- 1、适用于卫浴间、厨房、楼层地面、阳台等工程的防水、防潮、防渗。
- 2、i、ii级屋面多层防水（非外露）设防中一层防水。

储存与运输

- 1、本品须放于5℃以上阴凉处。
- 2、在正常的运输储存条件下，产品保质期为6个月。