

尼龙增韧专用EEA 2112AC共聚物

产品名称	尼龙增韧专用EEA 2112AC共聚物
公司名称	东莞市樟木头富隆塑胶原料经营部
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:EEA 型号:2112AC EA含量12:溶脂1
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞先威大道27号二楼202室
联系电话	0769-89775280 15812849948

产品详情

尼龙增韧专用EEA 2112AC共聚物

美国杜邦2112AC低熔指，主要用于增韧方面，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性美国FDA认证，同时可用于汽车工业，家具，层板挤出混合，注塑成型。

尼龙增韧级2112AC共聚物，具有良好的灵活性，良好的附着力，热稳定性好。

EEA 美国杜邦2112AC部分物性参数如下，

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	EA含量		DuPont Method	12	%
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ASTM D-1238	1.0	g/10min
	密度		ASTM D-792	930	kg/m3
机械性能	邵氏硬度	A	ASTM D-2240	91	
	邵氏硬度	D	ASTM D-2240	35	
	拉伸强度	500mm/min	ASTM D-638	16	MPa
	断裂伸长率	500mm/min	ASTM D-638	700	%
	拉伸模量	1mm/min	ASTM D-638	57	MPa

热性能	熔点	DSC	ASTM D-3418	99	
	维卡软化温度	A50,10N	ASTM D-1525	69	