

硅胶粘不干胶处理剂硅胶背胶水

产品名称	硅胶粘不干胶处理剂硅胶背胶水
公司名称	深圳市华信胶粘剂有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:HCNBOND 型号:HX-T770X 有效物质:99.99%
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区长春北路202号永辉大厦805
联系电话	0755-29628827 15989567786

产品详情

hx-t770x 7018x t778fn a/b t778n 硅橡胶\pu\pp\尼龙(尼龙加玻纤)贴双面胶处理剂

特性：

t770x

7018x专用硅橡胶\pu\pp\尼龙(尼龙加玻纤)

表面处理剂，能有效改善硅橡胶材质的表面极性，大大提高粘接性能，处理后的硅橡胶\pu\pp\尼龙(尼龙加玻纤)可以用于硅橡胶\pp\pu\尼龙(尼龙加玻纤)背双面胶，同事处理后在硅橡胶\pu\pp\尼龙(尼龙加玻纤)上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。t770x 具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。

用途：

主要适用于硅橡胶\pu\pp\尼龙(尼龙加玻纤)

表面的改性处理，提高硅橡胶\pu\pp\尼龙表面的粘接能，以利于采用普通胶粘剂与硅橡胶\pu\pp

\尼龙(尼龙加玻纤)

基材进行粘接。例如采用丙烯酸酯类压敏胶进行橡胶防震垫与其它基材的粘合。特别备注：t778f n a/b=100:10/6(尼龙加玻纤) 专用，t778n 纯尼龙专用。

颜色：

外观： 无色透明粘稠液体，

稳定性： 常温保存期一年

使用方法:

1. 先除去被粘硅橡胶\pu\pp\尼龙（尼龙加玻纤）表面的油污及灰尘。
2. 在待粘硅橡胶\pu\pp\尼龙（尼龙加玻纤）表面均匀地喷涂或刷涂一层接着剂，露置溶剂完全挥发（约需3-5分钟）。
3. 将压敏胶带撕去保护纸后紧贴于经处理的硅橡胶\pu\pp\尼龙(尼龙加玻纤)表面，并贴合面压紧。
4. 压置8小时后，可具有较强的粘接力。24小时后，粘接力达到zui大强度的70%左右；自然存放时间越长，粘接效果跟佳。

储存及注意事项：

1. 本品含有有机溶剂，宜放于阴凉干燥处。须按易燃规则储存，使用时注意通风及防止明火接触。

2. 胶液用后，应随时盖好，以免溶剂挥发和潮气浸入。
3. 涂胶工具使用完毕，可浸入甲苯溶剂中清洗。
4. 本品之有效储存保质期为一年，保质期后经检验合格，仍可继续使用。

声明：

本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，客户须自行测试是否合适其特定要求及需要以保障用户的zui终质量。华信胶粘剂（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利