

k11柔韧型防水材料

产品名称	k11柔韧型防水材料
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址：<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

关于耐博仕:

一、专业化的高新防水技术企业

美国耐博仕防水为满足建筑材料需求的快速增长，2009年授权于广州耐博仕建材有限公司为大陆生产基地，广州耐博仕防水涂料厂家是一家集科研、生产、销售、施工及售后服务为一体的专业化新型防水企业，公司拥有国际领先的专业技术和美国配方。

二、国家绿色环保重点推广产品、质量服务信誉AAA级企业

我们拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环保产品认证、中国环境标志产

品认证、3C标志认证。

产品概述

耐博仕高弹柔韧型防水涂料，是一种符合GB/T23445-2009《聚合物防水涂料》Ⅱ型技术标准的无毒、无害、环保型的双组份防水产品，具有良好的柔韧性,能抵御建筑物的轻微震动以及由此而产生的微裂缝。

产品特征

具有优异的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动和各种原因产生的微裂缝；

可在潮湿基面上施工，用于迎水面或背水面，其防水功效不变；

与基材粘结力强，干固后即可直接进行后续施工，无需保护层；

能有效避免泛碱现象；

具有优异的耐老化性和耐腐蚀性；

无毒、无害、环保型产品。

适用范围

适用于地下室外墙、底板、厨卫间、水池、游泳池、地下车库等；

适用于可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑物结构、管道、后浇带等防水；

适合长期浸水的环境使用。

施工工艺

1. 基面处理：基面应平整结实，无空鼓、去除所有粉尘、油迹、污垢物及其它松散物。明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆填平；如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水湿润基面至无明水为准。
2. 混合：按混合比例要求，将粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌3-5分钟，观察混合后的浆料为不含团粒均匀的胶状物即可使用；建议使用低速电动搅拌器搅拌以取得最佳的混合效果。
3. 施工：用毛刷或滚筒将混合好的浆料均匀涂布于要施工的基面上，一般需要涂刷二至三遍；每遍的涂刷时间间隔以前一层干固至不粘手为准，并且每次涂刷要与上一道涂刷方向垂直。

注意事项

应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度原则上单层不超过1mm，总厚度不超过2mm；

找平层需与混凝土底材有永久性的粘结力；

涂刷浆料后，在48小时内必须防雨淋，酷热阳光照射及霜冻；

防水层完全干固后，方可做其它覆盖层；

本产品适宜在5 ~ 35 的环境下施工；

切忌将已干的胶浆加水混合后再用。

参考用量

防水涂膜厚度为1.0mm,理论用量约为1.3 ~ 1.5kg/m²。实际用量视基面情况而定。

包装规格

5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶

检测标准

GB/T23445-2009《聚合物水泥防水浆料》 Ⅱ型