

厂家直销三元乙丙橡胶制品

产品名称	厂家直销三元乙丙橡胶制品
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.05/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:三元已丙橡胶制品 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

产品详情

三元乙丙橡胶制品，指的是用三元乙丙橡胶材质加工而成的制品。产品有三元乙丙橡胶O型圈、三元乙丙橡胶密封圈、三元乙丙橡胶垫片、三元乙丙橡胶矩形圈、三元乙丙橡胶密封件等。三元乙丙橡胶主链由化学性稳定的饱和烃组成，仅在侧链中含不饱和双键，故基本上属于饱和型橡胶。由于分子结构内无取代基，分子间内聚能低，故分子链可在较宽的温度范围内保持柔顺性。

一、三元乙丙橡胶制品的性能如下：

1 低密度高填充性：

三元乙丙橡胶是一种密度较低的橡胶，其密度为0.8

7。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了三元乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的三元乙丙橡胶来说，高填充后物理机械性能降低幅度不大。

2 耐老化性：

乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150~200℃下可短暂或间歇使用。加入适可提高其使用温度。交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50×10^{-6} ，拉伸30%，可达150h以上不龟裂。

3 耐腐蚀性：

由于乙丙橡胶缺乏双键，不饱和度低，因而对各种化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植

物油和脂等均有较好的抗耐性；但在脂属和芳属溶剂性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO / TR7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料。刘乙丙橡胶作用程度为1级的化学品有80多种，在此不一~ 列举。

4 耐水蒸气：

乙丙橡胶有优异的耐水蒸气性能并优于其耐热性。在230 过热蒸汽中，近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、天然橡胶在同样条件下，经历较短时间外观发生明显劣化现象。

5 耐过热水性能：

三元乙丙橡胶耐过热水性能亦较好，但与所用系统密切相关。以乙丙橡胶，在125 过热水中浸泡15个月后，力学性能变化甚小，体积膨胀率仅0.3%。

6 电性能：

三元乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性，电性能优于或接近丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。

7 弹性：

三元乙丙橡胶分子结构中无取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。

8 黏接性：

三元乙丙橡胶由于分子结构中缺少活性基团，内聚能低，加上胶料易于喷霜，自黏性和互黏性很差。

二、三元乙丙橡胶制品的用途如下：

1. 三元乙丙橡胶制品在汽车制造行业中应用量大，主要应用于汽车密封条、散热器软管、火花塞护套、空调软管、胶垫、胶管等。在汽车密封条行业中，主要利用EPDM的弹性、耐臭氧、耐候性等特性，其ENB型的EPDM橡胶乙成为汽车密封条的主体材料。目前，我国乙丙橡胶在汽车工业中的用量占全国乙丙橡胶总用量的42%-44%，其中还不包括船舶、列车和集装箱密封条的乙丙橡胶用量。因乙丙橡胶的粘接性能不好，在汽车轮胎行业中在大量用料的轮胎主体和胎面部位上无法使用乙丙橡胶，只在内胎、白胎侧、胎条等部位少量使用乙丙橡胶。

2.同时，由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性，又有施工简便等特点，因此三元乙丙橡胶制品在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。乙丙橡胶在建筑行业中用量大的还数塑胶运动场和防水卷材，就国内用量而言乙占乙丙橡胶总用量的26%-28%。用EPDM生产的防水卷材乙逐渐代替其他材料(如CMS)制作的防水卷材，尤其是用于地下建筑的防水卷材。

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com