

水溶性607080防爆裂纤维防爆纤维辽阳金泰

产品名称	水溶性607080防爆裂纤维防爆纤维辽阳金泰
公司名称	辽阳金泰化纤有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金泰 型号:JT60
公司地址	辽宁省辽阳县刘二堡经济开发区
联系电话	0419-7160911 18641248891

产品详情

辽阳金泰水溶性防爆裂纤维 防爆纤维

0419-7160911 15841921877

辽阳金泰化纤有限公司位于国道 202 线 1383 公里处，沈大高速公路交费口附近。南邻鞍钢，东邻中国石油辽阳石油化纤基地，并与著名的辽钢毗邻，交通十分便利，确保供货快捷。

我公司长年致力于耐火材料专用“防爆裂纤维”的研究工作，经多次市场调研，国内耐火材料行业的需求，成功引进日本、德国等国外先进技术，与国内生产工艺相结合，精心研发，隆重推出不定型耐火材料新型防爆剂，“JT-60型水溶性60 -70 防爆裂纤维”、“JT-80型水溶性80 -90 防爆裂纤维”。该产品具有分散快、不结团、不并丝、无残留、外观鲜亮、熔点低，加入耐火材料中可有效缩短烘干时间，迅速排出水蒸气，防止爆裂现象的发生。

耐火浇注料在烘烤时于100 产生水蒸气，150 时是水蒸气产生多时刻。而熔点60 -70 的JT-60型水溶性防爆裂纤维于60 左右已开始熔化，至水蒸气产生时已形成气孔通道，有利于水蒸气快速排出。水溶性防爆裂纤维广泛应用于铝硅系、铝镁系、铝碳化硅系、镁系等各种高档耐火浇注料中。水溶性防爆裂纤维能够有效解决普通防爆裂纤维、铝粉的缺陷，使用效果更显著，相信它在耐火材料中的巨大作用和使用前景将会越来越被业界所认识和接受。

JT-60型 水溶性防爆裂纤维 规格及理化指标

型号	长度 (mm)	长度偏差 (mm)	直径 (μm)	比重	软化收缩点 ()	熔点 ()	特点
JT-80进口	4	$L \pm 0.3$	15-20	0.9	70 ± 10	80 ± 10	进口、水溶
JT-60进口	4	$L \pm 0.3$	10-15	0.8	50 ± 10	60 ± 10	进口、水溶

0419-7160911 15841921877