

德国朗盛PA6 C38FKS

产品名称	德国朗盛PA6 C38FKS
公司名称	广州市邦懋新材料技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:C38FKS
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横巷2号201
联系电话	15070523227 15070523227

产品详情

德国朗盛PA6 C38FKS

PA6 德国朗盛 B30S 的加工干燥条件：PA6在82 -92 的热空气中干燥7小时以上，或在108 -120 真空烘箱中烘7小时以上。 PA6融化温度：225~285C；PA6模具温度：82~95 ；PA6注射压力：一般在52~100mpa之间取决于材料和产品设计。PA6注射速度：高速对增强型材料要稍微降低。流道和浇口:由于PA6的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t 这里t为塑件厚度；如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些。

PA6 德国朗盛 B30S 的应用PA6主要用于汽车工业,电气电子工业,交通运输业,机械制造业.制造各种轴承,齿轮,圆齿轮、凸轮、伞齿轮、输油管,储油器,保护罩,支撑架,车轮罩盖,导流板,风扇,空气过滤器外壳,散热器水室,制动管,发动机罩,车门把手.轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料等等。