


高苯乙烯橡胶 齐贤 淄博

产品名称	高苯乙烯橡胶 齐贤 淄博
公司名称	淄博齐贤物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:齐贤 型号:HS-860 原产地:淄博
公司地址	山东省淄博市临淄临淄大道818甲9号507室
联系电话	0533-7328856 13964419555

产品详情

产商	齐贤	型号	HS-860
原产地	淄博		

高苯乙烯橡胶，呈白色固体，是一种非极性聚合物，其化学结构式为：



¦

采用乳液聚合技术，以高含量苯乙烯单体和丁二烯单体共聚而成。具有良好的机械性能和弹性。与天然橡胶、顺丁橡胶和丁苯橡胶等有良好的相容性。并兼具补强作用。本产品也可用于abs、ps、as等的增韧改性。在高温下本品也有一定的韧性和弹性，可以进行成型加工。也可进行硫化加工。

性能和用途

本品结合苯乙烯含量为60-65%。本品无毒、无臭、可燃，杂质含量低，性能稳定。由于长链分子中的苯乙烯单体含量较高，赋予制品以更好的耐老化性能、更高的硬度和刚性、更大的机械强度和撕裂强度。其良好的机械性能、弹性和优良的相容性使本品具有广泛的用途。

n 可与顺丁胶、天然胶及丁苯胶以任意比例共混，用于

I 高强度仿革鞋底及发泡微孔鞋底；

I 高级自行车浅色外胎；各种胶辊；胶板；

I 电绝缘材料；

n 与丁腈胶、氯丁胶共混，制造较高硬度的耐油橡胶制品，如纺织橡胶配件、耐油胶板、耐油胶辊等；

n abs、as塑料等的增韧改性；透明ps板材的增韧改性；

n 其他橡胶的补强剂，用量可达25-50%；

产品质量

见下表：

项目 指标值 测试方法

1 结合苯乙烯含量，wt% 60 – 65 sh/t1953-94

2 挥发分，wt% <5.0 gb/t6737-97

3 有机酸，wt% 3.5 – 4.5 gb/t8657-92

4 有机皂，wt% <0.5 gb/t8657-92

5 门尼粘度ml100 (1+4) 45 – 60 gb/t1232-92

6 拉伸强度，mpa >7.5 gb/t528-98

7 伸长率，% >120 gb/t528-98

8 邵氏硬度，a >93 gb/t531-99