

高粘度环保胶棒黄色热熔胶棒11mm*255mm

产品名称	高粘度环保胶棒黄色热熔胶棒11mm*255mm
公司名称	佛山市南海友晟粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇北沙伴仙岗工业区
联系电话	0757-85629536 18680044048

产品详情

规格为：11MM*300MM厂家直销

整箱为25KG:1KG约为41条，整箱约为1025 ± 2条

(因为超长，所以条数会比其他商家少)

产品简介

产品型号：	70B1 (黄棒)
产品特点：	70B1为圆柱状热熔胶，主要用于粘接无纺布、纸塑类材料。耐候性能好，冬季和夏季都能满足工艺要求；粘接能力强。该产品也可以用于电子、家具、工艺品等行业。
质量指标：	软化点 (环球法) : 78 ± 3

	<p>粘度：8500 ± 300CPS/175</p> <p>外观：淡黄色</p> <p>色度（加德纳颜色）：3-4 #</p> <p>玻璃化温度：-38</p>
使用温度：	150-180
包 装：	25KG/箱，纸箱包装。（可按需选择带厂信息箱或空白箱）
贮 存：	贮存于通风、阴凉、干燥处。
保质期：	一年
注意事项：	<p>在胶机附近工作，应穿工作服并戴防护眼镜</p> <p>2小时以上停止生产，将熔胶温度调至120 以下，或者关掉加热设备</p> <p>定期清理加热设备，保持温度控制仪的精确性</p>

以上资料是我们根据实际掌握的知识和经验而得到的，仅供参考。胶粘剂的正确使用涉及诸多技术细节，应用对象千差万别，如果粘接基材或工作条件改变时，建议先行测试、试用，以确保产品的适用性；或者向本公司咨询，我们将热忱提供服务。

实验室数据分析

--	--	--

型号	7102 (白色)	70B1 (黄色)
粘度	5600cps/175	4210cps/175
软化点	80.5	94.5
拉伸强度	76.04N	86N
拉伸长度	23.5cm	23.5cm

固化时间（快干性）与粘性测试：

将相同重量的两款胶放入175 烘箱中融化后，分别在无纺布上涂布1g胶，7102（白棒）的固化时间大概是10s，70B1（黄棒）固化时间大概是8s，固化后都能完全破坏无纺布。

耐高温性测试：

分别在无纺布上涂上1g的7102（白棒）和70B1（黄棒），完全冷却后放进烘箱中进行耐高温测试。70B1（黄棒）的耐热性比7102（黄棒）的好。

耐老化性测试：

在玻璃杯中分别加入20g的7102（白棒）和70B1（黄棒），放入175 的烘箱中。2小时后7102（白棒）开始老化，70B1（黄棒）还没开始老化，但颜色有点变深。

以上数据是我们在实验室根据国标方法测试，仅供参考。胶粘剂的正确使用涉及诸多技术细节，应用对象千差万别，建议先行测试、试用，以确保产品的适用性；或者向本公司咨询，我们将热忱提供服务。

注意：拍前请联系卖家，咨询使用范围及产品价格咨询。

可按需定制每袋重量及是否使用空白袋（箱）