

泸州堵漏王 抗裂粘结砂浆 聚合物防水砂浆 25公斤装

产品名称	泸州堵漏王 抗裂粘结砂浆 聚合物防水砂浆 25公斤装
公司名称	高新技术产业开发区渝磊建材厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:高和 型号:gh 规格:25kg
公司地址	重庆市九龙坡一城精英23-1
联系电话	18426490939

产品详情

GH--901快速堵漏剂

公司地址:重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际23楼1号

公司网址：www.cqsyljc.com

电话:18426490939

座机:02388239883

- 1、包装规格：25kg/件，每件里面有5包，每包5公斤,包装为纸箱包装。
- 2、本品为灰色粉末，请存入干燥地方，保质期12个月，开袋后一次性用完。
- 3、无毒、无味、不燃、不爆，按一般货物运输。

郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。

本品系无机与有机高分子材料复合而成的一种反应型粉状快速堵漏材料。可带水作业，具有速凝快硬、瞬间止水、早强高强、抗渗、抗裂等多种功能。

适用于各种建筑屋面、地下室、水池、管道、人防洞库、国防工事、地下铁道、隧道及矿井等工程的防水堵漏、压力灌浆埋嘴、封缝及抢修加固。

净浆加水

(%)

凝结时间 (min)

净浆抗压强度 (Mpa)

净浆线膨胀率 (%)

初凝

终凝

15分

30分

1小时

1天

28天

4小时

1天

28天

30-35

1-3

4-5

> 10.0

> 13.0

> 17.0

> 35.0

> 55.0

0.05

0.01

0.12

技术性能

粘结强度：4小时大于8Kgf/cm，1天大于158Kgf/cm。

抗渗性：净浆试体水养3天，在108Kgf/cm水压下不透水。

- 1、首先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物清理干净。
- 2、将一公斤901快速堵漏剂放入桶内，加入0.30 ~ 0.35公斤水，迅速拌和成浆体。低于10℃时，可用40℃水搅拌。
- 3、把拌好的901胶泥放在手上，感到胶泥烫手稍微发硬时，迅速迎漏水方向压下，持续一定时间才可松手，即可把水堵住。
- 4、堵水后，为了保证表面平整，再用掺膨胀剂水泥砂浆抹面，表面养护3天即可。
- 5、对于渗水坑，可直接把901快速堵漏剂干粉投入坑内，然后用脚踩住，待硬化后才松脚。
- 6、对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，最后堵引流孔。
- 7、对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用901快速堵漏剂堵住，然后用掺膨胀剂水泥砂浆抹面。

加水量过多，会影响凝固时间。本品加水即用，不需添加任何添加剂。