# 益久绝缘专业定制高温阻燃复合电机绝缘纸-NHN

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 益久绝缘专业定制高温阻燃复合电机绝缘纸-NHN |
| 公司名称 | 江阴益久绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 330.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:益久<br>型号:6650NHN<br>规格:0.20 |
| 公司地址 | 江苏省无锡市江阴璜土镇澄路3460号 |
| 联系电话 | 0510-86652518 13801525816 |

# 产品详情

产品详细信息

描述：6650(NHN)聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料采用二面NOMEX聚芳纤维纸与聚酰亚胺薄膜粘结复合而成。

认证：ISO质量认证，SGS体系认证，电气机械行业产品质量监督检验中心材料试验。

厚度：0.15-0.45毫米

宽度：914mm

颜色：暗粉色

标准：JB/T4062.1-1995

参数表

| 序号 | 指标名称 | | | 单位 | 指标值 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标称厚度 | | | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0. |
| 2 | 厚度允许偏差 | | | mm | ±0.02 | | ±0.03 | | ±0.04 | |
| 3 | 定量 | | | g/m² | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300± |
| 4 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥ |
| | | | 弯折 | | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥ |
| | | 横向 | 不弯折 | | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥ |
| | | | 弯折 | | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥ |
| 5 | 伸长率 | 纵向 | | % | ≥10 | | | | | |
| | | 横向 | | | ≥8 | | | | | |
| 6 | 击穿电压 | 不折弯 | | KV | ≥8 | | ≥9 | | ≥10 | |
| | | 折弯后 | | | ≥7 | | ≥8 | | ≥9 | |
| 7 | 常态粘结性 | | | | 不分层 | | | | | |
| 8 | 热态粘结性<br>200±2°C 10min | | | | 不分层 不起泡 不流胶 | | | | | |

细节展示

包装

关于我们

依托先进的生产技术和科学技术人员具有二十多年经验，主要根据生产的绝缘材料，柔软复合材料，适用于各种特殊规格和特

殊要求设计，可定制（包括特殊厚度或不同结构的复合产品。根据不同的客户和产品成卷，片材，带材或成型可根据客户要求

制定）的要求。

其他产品信息

| 产品名称 | 耐热级别 | 加工定制 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6520\青壳纸 | B\120 ° | 是 | 0.15-0.60 | kg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6521\本色复合纸 | B\120 ° | 是 | 0.15-0.60 | kg |
| 6630\DMD | E\130 ° | 是 | 0.15-0.35 | kg |
| 6631\DMDM | E\130 ° | 是 | 0.20-0.40 | kg |
| 6632\DM | E\130 ° | 是 | 0.12-0.40 | kg |
| 6640\NMN | F\155 ° | 是 | 0.18-0.35 | kg |
| 6641\DMD | F\155 ° | 是 | 0.15-0.35 | kg |
| 6650\NHN | H\180 ° | 是 | 0.15-0.35 | kg |

http://www.jyyjjy.com

http://www.jyyijiu.com

免费电话：400-9906-097

传　真：0510-86653518