

# 增稠流平剂XF-35D 新纺

产品名称	增稠流平剂XF-35D 新纺
公司名称	江阴市新纺助剂化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新纺 型号:XF-35D 化学成份:来电咨询
公司地址	江阴市徐霞客镇皋岸村谭家73号
联系电话	0510-86919390

## 产品详情

品牌	新纺	型号	XF-35D
化学成份	来电咨询	有效物质含量	来电咨询(%)
外观	来电咨询	含量	来电咨询(%)
密度	来电咨询(kg/m <sup>3</sup> )	CAS	来电咨询
包装规格	50公斤/桶		

[外观]无色或淡黄色透明体

[固含量] 10 ± 1%、20 ± 1%、30 ± 1%、40 ± 2%、50 ± 2%[粘度25 mpa.s] 2000-14000

[比重25 ] 1.02-1.04

[适应范围] 水性涂料、水性粘合剂等领域

[性能特点]

- 1、极弱缔合型，被其增稠的水性体系接近牛顿流体
- 2、出色的流动性，流平性
- 3、优异分散性能，可帮助配方中颜料的润湿和分散
- 4、非离子性，性能不受体系ph的影响
- 5、对配方产品的光泽无不良影响

[注意事项]

本公司座落于著名旅行家徐霞客的故乡 - - 霞客镇。交通便利，西临沪宁高速 - - 璜塘道口，北临沿江高速 - - 霞客道口。公司成立于1991年，专业从事丙烯酸酯乳液聚合的研发和生产。公司建立伊始，主要产品为各种纺织面料的涂层。公司以科技创新，服务客户为己任，长期以来大力投资于科研，不断进行产品升级和新品开发。目前公司已经形成以丙烯酸酯聚合为主线的五大系列产品。随着产品线的扩大，公司的销售节节攀升。公司始终视产品质量为企业生命，并以“规范管理，严格控制，不断改进，顾客满意”作为我们的质量方针，力求给顾客提供合适和优质的产品。欢迎广大顾客莅临指导！

1、缔合增稠受温度影响。低温粘度较高，高温粘度较低。设计配方时应考虑温度条件。

2、被增稠原料批次改变时应再做试验，以确定增稠剂的用量。

3、本品低温下会出现结晶，结晶不影响产品性能。一旦出现结晶，必须加热使晶体融化，而后才可使用。

[贮存及期限]

在5 ~ 35 温度范围内于原密闭包装中可存放一年

本资料仅供参考，我们不能为此推荐或介绍而承担任何责任，因为使用时的条件与方法超越我们所