

19Mn6锅炉及压力容器用耐热钢板找河南牛杰

产品名称	19Mn6锅炉及压力容器用耐热钢板找河南牛杰
公司名称	河南尊信钢铁有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:舞阳钢厂 规格:6-120mm 交货状态:正火
公司地址	河南省平顶山舞钢市垭口恒大华府
联系电话	0375-8331988 18613753339

产品详情

19Mn6锅炉及压力容器用耐热钢板

19Mn6执行标准：

DIN17155

19Mn6交货状态：

19Mn6号钢通常以正火状态交货，根据订货时的特殊协议，19Mn6亦可以非处理状态交货

19Mn6制造方法

采用氧气顶吹转炉法、平炉法或在电炉中熔炼。经与需方协商，也可采用其他等效的方法

19Mn6化学成分

钢号	化学成分%

	C	Si	Mn	P	S	Al	Cr	Mo	Cu	Nb	Ni	Ti	V
19Mn6	0.15 -0.2 2	0.30-0 .60	1.00- 1.60	0.035	0.03 0	0.0 20	0.25	0.10	0.30	0.01	0.30	0.03	0.03

19Mn6力学性能

钢号	厚度 (mm) , 上屈服点ReH			下列厚度 (mm) 钢板的抗拉伸强度Rm					断裂伸长率 (Lo=5d。)			缺口冲击韧性试验 (ISO - V形横向试验) 三个试样的平均值					
	16	>16 至 40	>40至 60	>60 至 100	>100 至 150	60	>60至 100	>100 至 150	60	>60至 150	60	>60至 50	100	150	>60 至 150		
	牛顿/毫米 ² (最小值)					牛顿/毫米 ²			%最小			0 ° C J最小		+200 ° C J最小			
19Mn6	355			34 5	33 5	31 5	29 5	510-6 50	490-6 30	480-6 30	20	20		31	31	-	-

19Mn6用途

19Mn6耐高温高压锅炉钢板主要用于电站锅炉汽包卷筒制作

河南尊信钢铁贸易有限公司

牛杰 18613753339 电话：0375-8121389 传真：0375-8120866 QQ：292837600
邮箱：292837600@qq.com