

日本东丽进口东丽碳纤维布

产品名称	日本东丽进口东丽碳纤维布
公司名称	上海量固建筑材料有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	品牌:东丽 型号:mm
公司地址	上海市嘉定区南翔镇槎溪路699弄12号202室（昌辉大厦）
联系电话	15268498852

产品详情

日本东丽进口东丽碳纤维布厂家价格，日本东丽进口碳纤维布厂家，日本东丽进口碳纤维布价格【价格咨询热线：15268498852 周先生】混凝土碳纤维布施工，200/300G碳纤维布供应商.本信息长期有效，资质保证！让您享有应有的保障！碳纤维布厂家以生产碳纤维布及施工为一体，承接全国碳纤维加固工程，供应全国专线送货，厂家并承担运费、直销碳纤维布等加固材料.价格比优!【价格咨询热线：15268498852 周先生】

公司资质等级：施工总承包；特种专业工程专业承包资质。【特殊建筑施工优势】：公司在学校抗震加固,别墅改造加固、桥梁改造加固、机房改造加固、游泳馆改造加固、银行改造加固、大型商业楼改造加固以及各种悬挑构件改造加固设计施工、土木工程结构加固设计施工和钢结构设计施工方面有着绝对优势.

碳纤维布八大用途一、裂缝修补封护二、楼板负荷增加三、混凝土干墙或砖墙补强四、抗震需求五、梁、板、柱强度不足结构补强六、变更建筑物使用功能七、钢筋锈蚀性材料防护八、结构系统变更碳纤维布产品特点:

(1) 高强高效：碳纤维布抗拉强度超过3400Mpa，弹性模量超过240Gpa,伸长率大于1.7%；汇存寿命长，可操作期限长。

(2) 施工便捷：具有高强度、重量轻、厚度小、柔韧性好及优良的施工性。

(3) 适用范围：桥墩、楼板、梁柱及烟囱等加固方面；在汽车、环境工程、化工、能源、交通、建筑、电子、运动器材等众多领域得到了广泛的应用。

【价格咨询热线：15268498852 周先生】

1. 我公司生产的新保牌碳纤维布是一种单向碳纤维加固产品，可提供两种厚度：0.111mm(200g)和0.167mm(300g)，宽度可根据客户需求任意调整。

2. 用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固，该材料与华丽公司生产的配套CDHJ-I-300碳纤维浸润胶共同使用成为碳纤维复合材料，

3. 可构成完整的、性能卓越的碳纤维单向片材增强体系，适用于处理建筑物使用荷载增加、工程使用功能改变、材料老化、混凝土强度等级低于设计值、结构裂缝处理、恶劣环境服役构件修缮、防护等加固工程，以及人造体育用品、工业产品等众多领域的构件加固。碳纤维布施工工艺流程可以归纳为：

施工准备 砼表面处理 涂刷底胶 构件表面残缺面修补 粘贴碳纤维

表面养护 找平材料配置 底层或树脂配制 浸渍树脂配制

操作要点：

1. 混凝土表面处理

1.1 将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净。

1.2 对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分，进行修补、复原。

1.3 裂缝修补：缝宽小于0.2mm的裂缝，用环氧树脂进行表面涂刷密封；大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。

1.4 打磨：将构件表面凸出部分（混凝土构件交接部位、模板的接槎等）打磨平整，修复后的构件表面尽量平顺。

1.5 清洗打磨过的构件表面，并使其充分干燥。

2. 缺陷部位涂刷底胶

将配好的底胶（粘结剂），用涂刷均匀于缺陷部位的砼表面。

3. 构件表面残缺面的修补

【价格咨询热线：15268498852 周先生】

用环氧腻子对构件表面残缺面的修补是十分重要的一步，要点如下：

1 腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。

2 构件表面凹陷部位用环氧腻子填平，修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时，要在气温-5以上，相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸打磨平整。

4. 涂刷底胶

将配好的底胶（粘结剂），用滚筒均匀涂刷于需要粘结的砼表面。

5. 粘贴碳纤维

粘贴碳纤维材料之前，首先应确认粘贴表面干燥。气温在-10 以上，相对湿度RH > 85%时，如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损，在碳纤维材料运输、储存、裁切和粘贴过程中。应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料，每段长度一般以不超过6m为宜。为防止材料在保管过程中损坏，材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头必须搭接20cm以上。该部位应多涂树脂，碳纤维横向不需要搭接。其施工工艺要点如下：

5.1 粘贴树脂的主剂、固化促进剂和固化剂应按规定的比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。一次调和量应以在可使用时间内用完为准。

5.2 粘贴时，在碳纤维和树脂之间尽量不要有空气。可用罗拉（专用工具）沿着纤维方向在碳纤维材料上滚压多次，使树脂渗入碳纤维中。

6. 养护

粘贴碳纤维材料后，需自然养护1-2小时达到初期固化，应保证固化期间不受外界干扰和碰撞。

7. 涂装

若加固补强构件需要防火时，可在树脂固化后涂刷耐火涂层。涂装应在树脂初期固化后进行，并应遵守所用涂料的相关标准和施工规定。

碳纤维布采购是有以下二种交易方式：（1）如果你的采购量少，你可以采用我们公司规定的发到付款的方式。（2）如果您的采购量大，您要按我们公司规定的少量定金货到付款的方式交易。采购后我司的售后服务：如无特殊情况，一般达成交易开始2-3天内能收到货，收到货后如果您发现规格不对或质量有问题等，如有属实我司会在7天内给您退换。【价格咨询热线：15268498852 周先生】

我们的优势是：自己设备自己施工所以，低报价、快速施工。凭借这两项优势，在激烈的行业竞争中赢得多次承包和分包合作机会，并赢得客户的一致好评...

工艺原理 加固原理是将碳纤维布，采用高性能的碳纤维配套树脂浸渍胶粘结于混凝土构件的表面，利用碳纤维材料良好的抗拉强度，达到增强构件承载能力及强度的目的。碳纤维布加固施工要点：

卸荷 基底处理 找平 底涂胶 粘贴 保护 包装规格

碳纤维布可分为300克、200克两种，幅宽和特殊规格也可定制。

【价格咨询热线：15268498852 周先生】