

环氧耐磨地坪面漆 松瀛牌自产自销 耐磨 防水防滑

产品名称	环氧耐磨地坪面漆 松瀛牌自产自销 耐磨 防水防滑
公司名称	大余松瀛化工有限公司
价格	19.90/KG
规格参数	品牌:松瀛 规格:18KG/桶 附着力: 1
公司地址	江西省赣州市大余县新华工业园
联系电话	0797-8132168 13790008880

产品详情

业务联系人：邓先生 15279739259

15279739259 15279708255

qq1?2872262620? qq2?2164421804

????????

?????www.songyingchen.com

主要组成：该产品是以环氧树脂、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。主要特性：漆膜坚硬；干燥性能超群；高附着力，良好的耐磨性能。

主要用途：广泛用于水泥地板、水泥墙面上作耐磨面漆 技术指标：

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准色板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 6小时，实干 24小时 铅笔硬度：H 附着力：

1（划圈法，级）冲击强度：50kg·cm 弯曲实验：1mm 耐水30天：不起泡

耐碱性（10%氢氧化钠液，240h）：不起皱，不起泡，不脱落

包装规格：漆：18千克/桶，固化剂：5千克/桶。基本参数：配 比：漆料：h-1固化剂 = 4

: 1（重量比）施工时限：8h，（25℃）理论用量：200~250g/m² 完全固化：7天

建议涂装道数：作耐磨面漆，涂装二道，60±5 μm/道

配套用漆：作为地坪面漆，与eh05-10各色环氧地坪封闭底漆配套用于室内外。

表面处理：涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。涂装方法：无气喷涂：

稀 释 剂：x-17 专用稀释剂 稀 释 率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20mpa

空气喷涂： 稀释剂：x-17 专用稀释剂 稀
释率：20~40%（以漆料重量计） 喷嘴口径：约2.0~2.5mm
喷出压力：0.3~0.5mpa 滚涂/刷涂： 稀释
剂：x-17专用稀释剂 稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项：1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

5.施工前必须用白水泥腻子将水泥地面刮平并打磨光滑，7天后才能使用环氧封闭底漆。