江西外墙粘结砂浆单价

产品名称	江西外墙粘结砂浆单价
公司名称	江西省冠中建材有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	水灰比例:1:4 产品名称:外墙粘结砂浆 应用系统:外墙外保温系统
公司地址	江西省南昌市小兰经济开发区
联系电话	0177-70067168 17770067168

产品详情

江西外墙粘结砂浆单价

外墙粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经配比而成，保水性好，粘贴强度高。外墙粘结砂浆主要用于发泡水泥保温板、隔热挤塑板的粘接、内墙瓷砖及外贴面砖的铺贴粘接，粘结强度高，外墙粘结砂浆耐久性好，寿命长，且与各类基材表面咬合力好，不脱落，外墙粘结砂浆也被称为聚合物粘结砂浆。

外墙粘结砂浆具有以下特性：环保无毒、无异味、不含溶剂。

性能特点：

1、施工中不滑坠。外墙粘结砂浆具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

2、施工方便，外墙粘结砂浆是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。

3、且耐水耐冻融，耐老化性能好。

4、同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。

指标：

拉伸粘接强度/Mpa (与水泥砂浆) 未处理 ≥0.60 浸水处理 ≥0.40 拉伸粘结强度/Mpa (与膨胀聚苯板) 未处理 ≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上 浸水处理 ≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上 可操作时间/h 1.5~2.0 抗裂性 5mm以下无裂纹

注意事项：

一：外墙粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给于调整。

二：施工环境和基层墙体的温度不能低于5°C，风力5级以下，避免雨天施工。

三：粘贴保温板时均匀揉压，不能拍击振动。

四：严禁工地现场私自添加砂子，水泥及其它添加剂。

五：粘贴完毕48小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。

六：如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。

七：如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。

应用范围

外墙粘结砂浆主要用于外墙保温板的粘结、坡屋面保温板粘接、外墙面砖粘接、厨房卫生间瓷砖粘接，挤塑板、聚苯板及岩棉板等各种板材的粘结。

施工方法： 1、基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。 2、材料制备：按外墙粘结砂浆重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。 3、粘结保温板（面砖、瓷砖）用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。

4：整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将保温板专用粘结砂浆涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。

5：点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

包装贮存：

1、 宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

2、 外墙粘结砂浆在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用材料。

3、 外墙粘结砂浆规格为25kg/包。

4、 本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输