

## 涂布硅胶，玻纤布硅胶，

产品名称	涂布硅胶，玻纤布硅胶，
公司名称	溧阳市伟航电子新材料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:伟航 型号:WH-210
公司地址	江苏省溧阳市溧城镇蒋店立达路10号
联系电话	86-51987236243 13915853715

## 产品详情

涂布硅胶介绍：

涂布硅胶wh-210硅橡胶是透明的双组份高强度、高透明、高扯裂性、粘接力强的涂布硅胶。

涂布硅胶特点：

- 1、低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%；
- 2、防滑性能极好、无污染、低硬度、植胶粘接牢固；
- 3、耐磨、耐洗、耐高温、立体层次高，质感极佳。因操作容易可作广泛用于花饰带，织带，防滑带，织唛商标产品专用标牌硅胶（织物涂层硅胶），防滑花饰台布，医疗袜带；
- 4、食品级，无毒无味，通过fda食品级认证；
- 5、高透明度、高抗拉、抗撕裂力、粘接效果好。

涂布硅胶用途：

主要适用于涂固在花饰带或内衣裤类作防滑用途，广泛用于纯棉布、涤棉布、尼龙布、麻布、羊毛布、真丝布、防滑布、防水布、密封布、耐高温布、耐低温布、绝缘布、防腐布、野外用高级帐篷布、高级雨伞布、耐老化布类等等织物的涂层加工及防滑用途。

使用方法及注意事项：

- 1、将a、b两组分按重量1:1混合均匀，经真空脱泡后即可操作。

2、操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。

3、不能接触含n、p、s等离子化合物以及含炔及乙烯基化合物，以免使铂催化剂中毒而不能固化，尤其是pvc中含有pb（铅），会使催化剂中毒某些有机颜料也会导致固化减慢或不固化。

涂布硅胶固化条件：

粘度适中，高温快速硫化，透明性高，粘接性好，耐热，耐水，透气性好。

涂布硅胶技术参数：

混合前物性（25℃，65%rh）		
组分	wh-210a	wh-210b
颜色	高透明	高透明
粘度(cp)	7万	6万
比重	1.15	1.11
混合后物性（25℃，65%rh）		
混合比例(重量比)	a : b = 1 : 1	
颜色	半透明	
混合后粘度(cp)	6万-10万	
操作时间25℃ (h)	12-24小时	
初步固化时间(min)	10-20分钟(100-120温度)	
硬度( shore a )	30	
拉伸强度( kgf/cm <sup>2</sup> )	46	

撕裂强度 ( kgf/cm )	17
断裂伸长率( % )	360

备注：粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

包装规格：

a：20kg、200kg b：2kg、20kg

贮存及运输：

贮存期：12个月(密封状态、阴凉干燥处保存)；

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。