实木家具用拼板胶 众合力诺

产品名称	实木家具用拼板胶 众合力诺
公司名称	北京众合力诺胶粘剂有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	型号:LN-2011 粘合材料类型:纤维类、木材类、水泥制品、纸张类 品牌:众合力诺
公司地址	北京市昌平区兴寿镇香屯村200号
联系电话	80113362 13121121777

产品详情

型号	LN-2011	粘合材料类型	纤维类、木材类、水泥制品、纸张类
品牌	众合力诺	树脂胶的分类	聚乙烯醇胶
剪切强度	10000（MPa）	有效物质≥	50（%）
活性使用期	300（min）	工作温度	25（℃）
保质期	6（个月）	执行标准	GB18583-2001

ln-2011

特性

优良的耐水、耐候性，极高的胶合强度，干燥速度快，韧性好，耐冲击

耐水、耐候可通过日本农业标准(jas)测试，强度等级为欧洲d3级标准。

性能

—优异的粘接强度、抗水性、抗溶剂性、抗热性

—达到日本jas f4星标准

—不含甲醛与游离酚

— ph值中性，不会对木材造成污染

技术参数

表现色泽：白色或淡黄色乳液布氏粘度：23°C/20rpm/s5:约10 000mp.s

p h值：6-8固含量：约45%

固化剂：异氰酸酯类固化剂，棕色液体

使用方法

配比：主剂：固化剂= 100：15

可操作时间：室温（°C）5-1015-2025-35

有效时间（分钟）60-7050-6045-60

施工条件

使用过程中所须条件取决于木材的种类、尺寸规整度、水份含量，机械性能，车间温度和湿度，良好的操作条件如下：

环境温度：5-35°C胶水和木材温度：10-25°C

木材含水率：8-12%涂胶量：250-300g/m2（根据材质）

开放时间：＜10分钟施加压力：软木：7-10kg/cm2硬木：10-15kg/cm2

施压时间：3-7h（以温度和空气湿度，板材含水率而定）

后工序等待时间：至少6小时，最佳效果在24小时后

操作提示

1、必须和固化剂混和均匀，建议固化剂使用为15%；2、操作固化剂时要小心，未用完需密封保存。如固化剂接触到眼睛，立即用大量的清水并请医生处理；3、—使用前搅拌均匀

包装储存

主剂：25kg50kg200kg1200kg固化剂：2kg/铁桶，3kg/铁桶

http://www.zhonghelinuo.cn.alibaba.com

tel:8610-80113362fax：8610-80113392

在5-30℃环境中，未开封产品可贮存6个月，需防冻