# 工地接木方子胶 北京 众合力诺

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 工地接木方子胶 北京 众合力诺 |
| 公司名称 | 北京众合力诺胶粘剂有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:北京<br>品牌:众合力诺<br>外观:白色乳液 |
| 公司地址 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村200号 |
| 联系电话 | 80113362 13121121777 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产地 | 北京 | 品牌 | 众合力诺 |
| 外观 | 白色乳液 | 粘度 | 10000（MPa.s） |
| 固含量 | 50（%） | 最低成膜温度 | 5（℃） |
| 初干时间 | 3--7（h） | 固化时间 | 48--72（h） |
| 固化条件 | 室温固化 | | |

ln-2010

特性

符合gb18583-2001标准，具有快干、粘接力强、抗老化、耐温差、防水性好的环保型拼板胶，十分适合硬木拼板、指接，榫接以及工地木方上使用。

性能

—优异的粘接强度、抗水性、抗溶剂性、抗热性

—符合en204的d4级防水要求,同时达到日本jas f4星标准

—不含甲醛与游离酚

— ph值中性，不会对木材造成污染

技术参数

表现色泽：白色或淡黄色乳液布氏粘度：23°C/20rpm/s5:约10 000mp.s

p h值：6-8固含量：约50%

固化剂：异氰酸酯类固化剂，棕色液体

使用方法

配比：主剂：固化剂= 100：10

可操作时间：室温（°C）5-1015-2025-35

有效时间（分钟）60-7050-6045-60

施工条件

使用过程中所须条件取决于木材的种类、尺寸规整度、水份含量，机械性能，车间温度和湿度，良好的操作条件如下：

环境温度：5-35°C胶水和木材温度：10-25°C

木材含水率：8-12%涂胶量：250-300g/m2（根据材质）

开放时间：＜10分钟施加压力：软木：7-10kg/cm2硬木：10-15kg/cm2

施压时间：3-7h（以温度和空气湿度，板材含水率而定）

后工序等待时间：至少6小时，最佳效果在24小时后

操作提示

1、必须和固化剂混和均匀，建议固化剂使用为15%；2、操作固化剂时要小心，未用完需密封保存。如固化剂接触到眼睛，立即用大量的清水并请医生处理；3、—使用前搅拌均匀

包装储存

主剂：25kg50kg200kg1200kg固化剂：2kg/铁桶，3kg/铁桶

http://www.zhonghelinuo.cn.alibaba.com

tel:8610-80113362fax：8610-80113392

在5-30℃环境中，未开封产品可贮存6个月，需防冻。