

建筑工地用接木方直接用防水胶

产品名称	建筑工地用接木方直接用防水胶
公司名称	北京众合力诺胶粘剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 品牌:众合 外观:固体粉末
公司地址	北京市昌平区兴寿镇香屯村200号
联系电话	80113362 13121121777

产品详情

产地	北京	品牌	众合
外观	固体粉末	粘度	10000--12000 (MPa.s)
固含量	99 (%)	最低成膜温度	5 ()
初干时间	3 (h)	固化时间	24 (h)
固化条件	室温固化		

In-5010

用途、特性

In-5010木胶粉是单组份粉状胶粘剂，具有耐水、防霉变、粘接力强、抗老化、可冷压或热压、不易变形、使用方便、储存期长等优良性能。

In-5010木胶粉适用于实木指接，组装，是实木拼接、接木方的理想胶粘剂。

使用方法

1、调胶：称取一定重量胶粉，按比例加入冷水（重量比：5份干粉对3份水）搅拌，注意水要逐渐边搅边加，这样胶粉易于溶解，不易出现抱团现象。兑水的比例用户可根据需要自行调节，以得到适合自己使用的粘度适中的胶液，一般用于榫接，指接等小面积粘合建议用户适当降低兑水量，而大面积压板和拼板建议用户适当增加兑水量。胶液调好后的适用期与气温成反比，气温越高，适用期越短（适用期是指胶调好至凝胶的时间）

适用期气温

6 ~ 3小时 10 ~ 20

3 ~ 2小时20 ~ 30

2 ~ 1小时30 ~ 40

用户应根据气温的高低，适用期的长短而确定每次调胶量，以免造成浪费。对于用胶量较大，每次调胶较多的客户建议使用电动搅拌器进行调胶，可省时省力。

2、施胶：手动施胶可用胶刀，胶刷，大面积过胶可用过胶机，施胶前注意粘接面应平整，光滑，贴合，涂胶量一般控制在150 ~ 160g/m²(单面)

包装储存

包装：25kg/袋（双层复合牛皮纸袋）

储存：在储存过程中木胶粉与水分接触会引起产品固化而不能使用，注意在阴凉干燥的场所密封储存，在密封状态下具有较长的储存期。21 时，一年以上。