

国标紫铜扁线，电机紫铜扁线，电工紫铜扁线厂家

产品名称	国标紫铜扁线，电机紫铜扁线，电工紫铜扁线厂家
公司名称	深圳市岩崎金属材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:岩崎 型号:紫铜扁线 关键词:国标紫铜扁线，电机紫铜扁线，电工紫铜扁线厂家
公司地址	中国广东省深圳市宝安区松岗街道居乐路19号同富裕工业园
联系电话	15013763873 13556885351

产品详情

国标紫铜扁线，电机紫铜扁线，电工紫铜扁线厂家电话：0755-29868558

手机：13556885351

扣扣：1580498389

旺旺：szyqjs88

邮箱：yanqi@iwasakimetal.com

登陆<http://www.iwasakimetal.com>了解更多金属材料、不锈钢材料、铜材、铝材的产品详情。

材料名称：纯铜线、紫铜线

牌号：T2

标准：GB/T 5231-2001

紫铜线特性及适用范围

有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370)还原性气氛中加工(退火

、焊接等)和使用。

紫铜线化学成份

铜+银 CuAg : 99.90

锡 Sn : 0.002

锌 Zn : 0.005 国标紫铜扁线, 电机紫铜扁线, 电工紫铜扁线厂家

铅 Pb : 0.005

铅 Pb : 0.005

镍 Ni : 0.005

铁 Fe : 0.005

铍 Sb : 0.002

硫 S : 0.005

砷 As : 0.002

铋 Bi : 0.001

氧 O : 0.06

注 : 0.1(杂质)

力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 205

伸长率 10 (%) : 25

注 : 线材的室温拉伸力学性能

热处理规范 : 热加工温度900 ~ 1050 ;退火温度500 ~ 700 ;冷作硬化铜的再结晶开始温度200 ~ 300

更多库存现货图片 国标紫铜扁线, 电机紫铜扁线, 电工紫铜扁线厂家