## 河北阳离子氯丁胶乳防水砂浆 泰诺品牌值得信赖

产品名称	河北阳离子氯丁胶乳防水砂浆 泰诺品牌值得信赖	
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:泰诺 型号:氯丁胶乳	
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻 石商务广场A座2414室	
联系电话	0311-80980667 18830160225	

# 产品详情

河北泰诺科技所销售的产品具有权威(检测报告、合格证),质量可靠,价格优惠。欢迎您选购!

#### 本公司

线下有实体厂为自产自销供应商,每

一个产品都是自主研发生产的,全国多家厂家可就近发货!!!

#### 下面来详细介绍一下阳离子氯丁胶乳防水砂浆

这个产品的施工简介,该砂浆具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能,按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品,国家小康住宅建设推荐产品。

#### 阳离子氯丁胶乳防水砂浆施工简介

### 1、使用条件

1.1

氯丁胶乳防水砂浆施工环境温度宜为10-35 , 当施工环境温度低于5 时, 应采取加热保温措施。

不宜在大风、雨天或阳光直射的高温环境中施工。

1.2 氯丁胶乳防水砂浆不应在养护期少于3d的水泥砂浆或混凝土基层上施工。

1.3

当单独购买氯丁胶乳乳液,工地现场自配砂浆时:水泥标号应采用不低于p.o42.5的水泥,骨料采用不大于2.5mm的洁净河沙或石英砂,水泥:砂子的比例为1:1-2,一吨砂浆中氯丁胶乳掺量为38-50,为了使砂浆达到相应的产品性能指标和获取更好的施工操作性,可以适当添加稳定剂、消泡剂、ph值调节剂等助剂。

1.4 当使用成品砂浆时,氯丁胶乳的掺量会相应降低,最低可低至砂浆重量的15-20%

#### 2、基面处理:

2.1

基层表面应平整、粗糙、清洁,无油污、起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态,施工时不得有积水

2.2

在钢界面上施工时,基层表面应无油污、浮锈,除锈等级宜为ST3,焊缝和搭接部位,应用氯丁胶乳砂浆找平后,在进行施工。

#### 3、配制砂浆

:氯丁胶乳防水防腐砂浆宜采用人工拌合,当采用机械拌合时,应使用立式复式搅拌机。拌制时不宜 剧烈搅动;拌匀后,不宜再反复搅拌和加水,配置好的砂浆应在1h内用完。

#### 4、使用步骤:

4.1

铺抹氯丁胶乳砂浆前应先涂刷氯丁胶乳水泥净浆一遍,净浆按照水泥100-200:氯丁胶乳38-50的比例掺加,根据施工性还需加入适量改性剂,边涂刷边摊铺氯丁胶乳水泥砂浆。若基面毛糙、平整,在满足施工性的条件下,也可直接涂抹配好的氯丁胶乳防水防腐砂浆。

4.2

砂浆一次施工面积不宜过大,应分条或分块错开施工,每块面积不宜大于12m2,条宽不宜大于1.5m,补缝或分段错开的施工间隔时间不应小于24h。坡面的接缝木条或聚氯乙烯条应预先固定在基层上,待砂浆抹面后可抽出留缝条并在24h后进行补缝。分层施工时,留缝位置应相互错开。

4.3

氯丁胶乳水泥砂浆摊铺完毕后应立即压抹,并宜一次抹平,不宜反复抹压。遇到气泡时应刺破压紧, 表面应密实。

#### 4.4

在立面或仰面上施工时,当面层厚度大于10mm时,应分层施工,分层抹面厚度宜为5-10mm。待前一层干至不粘手时可进行下一层施工。

4.5 氯丁胶乳防水砂浆施工后12-24h后,宜在面层上再涂刷一层水泥净浆。

#### 5、养护

氯丁胶乳水泥砂浆抹面后,表面干至不粘手时即进行喷雾或覆盖塑料薄膜、麻袋进行养护。塑料薄膜 四周应封严,养护周期最好是潮湿养护7d,再自然养护21d。

- 6、当用于铺砌块材时,
- 6.1 砌块表面应预先用水将块材浸泡2h后,擦干水迹即可铺砌。
- 6.2 块材结合层厚度和灰缝宽度应符合下表

块材种类		结合层厚度(mm)	灰缝宽度(mm)
耐酸砖/耐温砖		4-6	4-6
天然石材	厚度 30	6-8	6-88-15
	厚度 > 30	10-15	8-15

6.3 铺砌耐酸砖时应采用揉挤法;铺砌厚度大于或等于60mm的天然石材时可采用座浆法。

6.4

铺砌块材时应在基层上边涂刷净浆边铺砌,块材的结合层及灰缝应密实饱满,并应采取措施防止块材 移动,立面块材的连续铺砌高度应与胶泥、砂浆的硬化时间相适应,并应防止块材受压变形。

6.5 铺砌块材时,灰缝应填满压实,灰缝的表面应平整光滑,并应将块材上多余的砂浆清理干净。

#### 因为坚持梦想,所以值得信赖!

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础,诚信是企业的发展之道的精神,努力创新的同时保证产品质量的

严格把关,让您用的放心。

来电详询18830160225