

# 河北石家庄华欧防静电地坪 防静电地坪漆 环氧防静电地坪

产品名称	河北石家庄华欧防静电地坪 防静电地坪漆 环氧防静电地坪
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:华欧 型号:HO03
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

## 产品详情

### 产品简介

无缝平滑，耐磨抗冲击，无尘易清洁，具有优异防静电性，能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰和破坏。

### 产品特性

施工使用时间（25℃）：40分钟

干燥时间（25℃）：表干1小时 实干12小时 完全干燥7天 防静电电阻：10<sup>6</sup>—10<sup>10</sup>欧姆

### 使用范围

电子厂房 有危险品车间及仓库 精密实验室  
有防静电要求的场地，如：微电子、通讯、计算机、精密仪器、手术室等 有无尘要求的场地。

### 使用说明

施工前请确认施工工艺，施工时需使用专用工具。

严禁混入其它异物，严格按比例加入固化剂。

注意施工温度5—35℃，相对湿度小于75%。

### 施工材料

## 封闭型环氧底涂 环氧树脂快干中涂 环氧防静电底涂 环氧防静电平涂

### 施工工艺

- 1、基面清理:用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面；
- 2、清洁、检查基底:对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补，由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层；
- 3、环氧树脂底涂:在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能；
- 4、在底涂固化后，首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能；
- 5、环氧树脂中涂:砂浆层固化后，再刮环氧批土2道，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸尘干净；
- 6、环氧树脂涂装:打磨中涂层，在确保基面被完全封闭的情况下，按设计要求施工环氧树脂平涂面涂2道，施工时将面涂材料搅拌均匀后滚涂施工；涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净、干燥，无其他工程施工交叉作业，室内空气相对湿度宜小于85%，当湿度过大时应停止施工；
- 7、现场清理维护、地坪养护:面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少48小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工；