## DS3002R发光二极管PC料

产品名称	DS3002R发光二极管PC料
公司名称	福聚优品贸易(天津)有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱工程 型号:DS3002R
公司地址	天津自贸区(中心商务区)滨海华贸中心-316
联系电话	022-59067376-606 15332162092

## 产品详情

天津市福聚优品贸易(天津)有限公司销售:日本三菱工程PC.DS3002R

无溴,阻燃,磷含量偏低(无),低翘曲,20%玻璃纤维

中文名	聚碳酸脂	英文名	Polycarbonate
比重	1.18-1.20 g/cm3	成型收缩率	0.5-0.8%
成型温度	230-320	干燥条件	110-120 ,8小时

	冲击强度高,尺寸稳定性好,无色透明,着色性好,电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好,但自;
	力开裂倾向,高温易水解,与其它树脂相溶性差。
应用范围	适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件
'	
	1、无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。
	2、熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。
	3、冷却速度快,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。
	4、料温过低会造成缺料,塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率、伸长高,抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢,易变形粘模。