

纯棉耐水洗阻燃防火剂 耐水洗50次

产品名称	纯棉耐水洗阻燃防火剂 耐水洗50次
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	.10/桶
规格参数	品牌:帝日 型号:FR-520
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

阻燃织物的主要应用领域有以下一些：

防护服：消防、炉前、焊工等工作服和军服 一般服装：睡衣、婴幼儿等服装

家庭装饰用：沙发布，地毯、窗帘、墙布，床垫等 床上用：毛毯床罩

家具用：椅套、台布、木质门、沙发绒布，吸音板 交通运输用：汽车座椅、顶棚布，飞机等装饰布

工业用：无纺布、棉、涤棉、棉纺织品、混纺织品等 公共场所用：电影剧院幕布等

其他：假发、人造毛皮、长毛绒玩具

纯棉织物阻燃剂FR-520系纺织工业部染料助剂攻关科研项目，适用于纯棉（如卡其、纱卡、双面绒布、平布等），针织物、毛巾、床单、装饰布、帆布、帐篷等织物的耐久性阻燃整理。

规格：

外观：无色至淡黄色透明液体

PH值：6+1

特性：

——与各种后整理助剂相溶性好

——能赋予纯棉织物优良的阻燃性能

——良好的耐洗性

——阻燃性：达到GB5455-85中B2级以上

应用：

应用配方：

阻燃剂FR-520 380-450克/升

树脂 80-100 克/升

磷酸 18-20 克/升

强力保护剂 20-40 克/升

渗透剂 0-2 克/升

工艺流程：

二浸二轧（轧液率65%-70%） 烘干（105℃） 焙烘（165℃-170℃/2-3分钟） 碱洗 水洗 烘干

应用注意事项

- （1）加入其它助剂时应进行必要的小样试验。
- （2）对于某些染料可能会有轻度影响，应在生产前进行色光变化预试验。
- （3）焙烘温度及时间对阻燃剂的固着率起决定作用，温度过低将影响耐洗性及阻燃效果。
- （4）织物焙烘后应及时碱洗、水洗，以免影响织物的强力及阻燃效果。

我公司主要产品有纺织用防水防油剂

(别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等)

，无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗静电剂，免烫整理剂，防滑移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整理剂，防酸碱助剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联系人：黄小姐

联系电话： 13775239393 ，400-0519-583

工作QQ: 869958999

邮 箱： dirikeji@126.com

网 址：www.dirikeji.com