

# ABS粘硅胶胶水，PC粘硅胶胶水，780硅胶胶水

产品名称	ABS粘硅胶胶水，PC粘硅胶胶水，780硅胶胶水
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	48.00/支
规格参数	品牌:景固 剪切强度:16mpa 成分:有机硅
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

## 产品详情

硅胶粘塑料胶水

KINGKOU k-780

### 一、k-780特点

单组份，半透明膏体状室温固化粘接剂，固化后无白化、高性能弹性体。具有抗冷热、耐老化和电绝缘性能，对PS、ABS、PC、亚克力、陶瓷、木材等材料具有良好的粘接性。

### 二、k-780用途

特别适用于对温度有特殊要求的弹性粘接，适用于电力、电子、电器、医疗机械、传感器、机械设备、冷冻设备、造船工业、汽车工业、电线电缆的绝缘粘接加固密封保护等。

### 三、k-780使用方法

1先将粘接材质表面清理干净，并除去灰尘和油污等

2将胶水均匀涂在粘接部位，贴合后适当加压。

3将被粘好的部件置于空气中让其自然固化，固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(25度/55%湿度)胶体固化24mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。

#### 四、k-780技术参数：

外观 半透明膏状	相对密度(g/cm <sup>3</sup> ) 1.051.15
表干时间(min) 5-8	硬度(Shore A) 252
断裂伸长率(%) 200	剪切粘接强度(Mpa) 2.5
抗拉强度(Mpa) 1.5	体积电阻率(Ω·cm) 5.0 × 10 <sup>14</sup>
绝缘击穿强度(Kv/mm) 15	介电常数(1.2MHz) 2.5
介电损耗因子(1.2MHz) 0.002	温度范围(°C) -60-240

#### 五、k-780注意事项

涂胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。

若考虑量产的话，也可以使用本公司另一款快干免处理胶水，k-680，瞬间定位，使用方便，详情可咨询景固胶业销售人员。