

ALLPON P535粉末润湿分散剂

产品名称	ALLPON P535粉末润湿分散剂
公司名称	北京东方澳汉化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳汉化工 型号:ALLPON P535
公司地址	通州区张家湾工业区（东方化工厂南门） 13439238312
联系电话	13439238312

产品详情

ALLPON P535粉末润湿分散剂

组成： 磺化萘浓缩产品，阴离子型

外观： 粉体

颜色： 淡棕色

一般性质

活性份	约91%
盐含量 (Na ₂ SO ₄)	3-5%
水	4-6%

pH (10%水溶液)	约10
水中溶解度	可溶

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

性质与应用

ALLPON P535对无机、有机颜料分散性均较好，适用于填缝剂及其它有颜料的灰浆体系等。建议用于水性颜料和染料的研磨和分散阶段，ALLPON P535可以减少研磨基料的粘度，因此可以推荐用于高浓度分散体的制备。ALLPON P535特别推荐用于碳黑的分散。在水性分散体和乳液体系，起到保护胶的作用。在建筑行业，ALLPON P535可以对水泥砂浆起到增塑作用，在水性体系，ALLPON P535不易起泡，耐盐性、耐酸耐碱性优异，与大多数的阴离子和非离子的添加剂具有很好的相容性，与阳离子产品会产生凝聚。

建议添加量与使用方法

采用阶梯试验法确定最佳添加量，一般添加量为0.5~1.0%(相对固含量)；对水泥基产品，ALLPON P535添加量为0.4~0.5%(相对水泥)，为达到最佳效果，请预先测试。

储存和运送

ALLPON P535应避免受冻，应储存在15~25 (即室温)。在储存时，本产品于密闭罐中其保存期限为出厂日后的12个月内。

包装:纸袋包装，25 KG净重。