

# 硅藻泥专用乳胶粉DH-2918

产品名称	硅藻泥专用乳胶粉DH-2918
公司名称	北京东方澳汉化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	通州区张家湾工业区（东方化工厂南门） 13439238312
联系电话	13439238312

## 产品详情

### 硅藻泥专用乳胶粉DH-2918

粉末性质	50%再乳化乳液
聚合物种类 醋酸乙烯—乙烯共聚合物	粘度：（ pas,25 ） 0.5-4.5
外观 白色粉末	玻璃转化点：（ Tg,onset, ） -8
保护胶体 聚乙烯醇	PH值：5—8
固体份*99 ± 1%	
灰份含量：*10 ± 2%	
平均粒径：（ um ） 80	
堆积密度（ g/l ） 300-500	

DH-2918可再乳化粉是一种多用途之聚合物粉，可使用于硅藻泥及建筑材料和粘结剂以作为结合剂之用

。而在一般水泥砂浆配方中DH-2918粉所需之添加量约为水泥用量之五到二十重量百分比，可改善其附着力，抗弯强度，抗磨耗和工作性。

通常之用途有：硅藻泥、耐磨自流平地坪、外墙外保温粘结砂浆、抹面砂浆、瓷砖粘结剂、干粉界面剂、耐水腻子、粉末型乳胶漆等。

#### 简述：

DH-2918可再乳化粉是由VAE乳液经喷雾干燥后所形成的一种可自由流动的醋酸乙烯—乙烯共聚合物白色粉末，DH—2918很容易再乳化分散于水中，形成安定的乳液。

DH-2918可再乳化粉除了拥有VAE乳液原有之优越性能外，并因它是一种可自由流动的粉末，故在搬运及储存时有极佳的方便性及可靠性，亦可与其它粉末状之材料，如：水泥、砂、轻骨材等在生产工厂以一定配比于干式状态下计量混合搅拌来得到产品优良且稳定之粉末型产品，如此可减少现场施工以乳液状混计量时之操作困扰及误差。

#### 加工时注意事项：

在一般制作市售粉末型产品，如预拌型水泥砂浆，瓷砖粘结剂，涂抹材等。DH-2918粉可很容易以不同配比与各式干粉在适当之混合器中混合，但在搅拌混合输送管线时应避免有过高之压力及高剪切力状况发生，以免产生过高之温度，而导致热塑性树脂粒子凝集发生。

#### 储存时注意事项：

DH-2918可再乳化粉，需储存于阴凉干燥场所。建议之使用期限为六个月，在夏天使用时请尽早使用。若保存在高温潮湿的条件则会增加结块之机率。开袋后请尽可能一次使用完毕，否则需将袋口封好避免从空气中吸收水分。

DH-2918可再乳化粉是以纸袋形式包装，请勿以栈板堆叠或使纸袋长期承受过高之压力，以避免结块。