

# METOLAT P530粉末润湿分散剂

产品名称	METOLAT P530粉末润湿分散剂
公司名称	北京东方澳汉化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	通州区张家湾工业区（东方化工厂南门） 13439238312
联系电话	13439238312

## 产品详情

METOLAT®P530

粉末润湿分散剂

METOLAT P530粉末润湿分散剂

化性与物性：

组成：磺化萘浓缩产品，阴离子型

外观：粉体

颜色：淡棕色

一般性质

活性份	约91%
盐含量 (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	3-5%
水	4-6%

pH ( 10%水溶液 )	约10
水中溶解度	可溶

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

## 性质与应用

METOLAT® P 530对无机颜料分散性好，适用于填缝剂及其它有颜料的灰浆体系等。建议用于水性颜料和染料的研磨和分散阶段，METOLAT® P 530可以减少研磨基料的粘度，因此可以推荐用于高浓度分散体的制备。METOLAT® P 530特别推荐用于碳黑的分散。在水性分散体和乳液体系，起到保护胶的作用。在建筑行业，METOLAT® P 530可以对水泥砂浆起到增塑作用，在水性体系，METOLAT® P 530不易起泡，耐盐性、耐酸耐碱性优异，与大多数的阴离子和非离子的添加剂具有很好的相容性，与阳离子产品会产生凝聚。

## 建议添加量与使用方法

采用阶梯试验法确定最佳添加量，一般添加量为0.5~1.0%(相对固含量)。要得到稳定的、流动性很好约35%的碳黑悬浮液，METOLAT® P 530的添加量为10%(相对固含量)；对水泥基产品，METOLAT® P 530添加量为0.4~0.5%(相对水泥)，为达到最佳效果，请预先测试。

## 储存和运送

METOLAT® P 530应避免受冻，应储存在15~25 (即室温)。在储存时，本产品密闭罐中其保存期限为出厂日后的12个月内。

## 包装

纸袋包装，约25 KG净重。

## 备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。