

斯玄直销S8038X建材不燃性试验炉

产品名称	斯玄直销S8038X建材不燃性试验炉
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8038X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8038X建材不燃性试验炉

型号S8038X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8038X建材不燃性试验炉

一、概述

建材不燃性试验炉是根据GB/T5464-2010，ISO1182:2002《建筑材料不燃性试验方法》规定的主要技术条

件研制的。使用与在试验室条件下评定材料的不燃性。

仪器采用了计算机控制，具有试验数据自动登录，测试精度高，升温短一般在40min即可到设定温度，试验结果可靠等优点。

二、主要参数

试验装置含加热炉、试品架、气流罩、热电偶、稳压器、调压器、控制仪器、温度记录仪

加热炉： 95mm × 75mm × 150mm ，3mm × 0.2m的镍80%铬20%电阻带

试品架质量：15g+2g

气流罩： 75mm × 500mm

热电偶：绝缘型镍铬铠装 3mm

稳压器：1.5KVA，电压稳定度±1%以内

电压调压器：0~100V

温度计：0~1000 ± 5%

计时器：0~99h

试验火焰的气源采用建议选用气质较好的燃气)

火焰施加时间及持燃时间可在0~99分99秒（本生灯施焰时间15S）范围内调节

燃烧器内径为 0.17mm，有4个 4mm空气调节孔。火焰高度方便调节。

三、主要技术指标

使用环境：-5 —40 。

工作电压：220V ± 10%、50HZ，实验炉功率： 2500W

试验时显示并记录炉内、试样中心、试样表面温度。

温度控制精度： ±5 。

操作人员应具有对计算机操作的基本常识，并对GB/T5464-2010的标准有所了解。

四、建筑材料不燃性试验炉试验步骤

1. 每种材料应制备5~10个试样。直径为（45-2）mm，高（50 ± 3）mm。
2. 对应连接计算机的连接线，将热电偶连接到控制箱连接座上；
3. （Tf为炉内温度，Tc为试样中心温度，Ts为试样表面温度）

4. 接通仪器电源，打开控制箱电源开关；
5. 启动程序，单击“开始”在程序中选择“建筑材料不燃性试验炉”单击或在桌面上双击建筑材料不燃性试验炉图标；
6. 点击“开始控温”。此时为温升阶段，状态栏显示“试验状态：温升阶段，请耐心等待！”。试验炉预热到设定温度后，状态栏将显示“试验状态：已进入恒功率控温阶段，请开始测试样品！”；
7. 称量单个试件的质量并输入试件初始质量框中，把试样放入试验炉内后立即单击开始测试，开始控温按钮将被禁用，进行试验。
8. 试验过程中观察现象：由热电偶测得的温度在10min内漂移（线性回归）不超过2℃，则认为达到了最终温度平衡，试验结束；记录试样产生持续5s或更长时间连续火焰的时间等；
9. 收集试验时和试验后试样碎裂或掉落的所有碳化物、灰和其他残屑，同试样一起放入干燥皿中冷却至环境温度后，称量试样的残留质量做为最终质量，输入到最终质量框；
10. 重复步骤5~8，直到所有试样测试完成；注意：当用户没自行更改试样序号时，点击“开始控温”，将提示“试样*已经测试，是否重新测试”；如果测试过程有误，及不需要上次试验数据，点击“是”，否则点击“否”，试样序号自动跳转到下一序号；
11. 试样做完后，点击功能区中的“试验报告”，将列出所有测试试样的试验信息，核对无误后（可以双击列表项进行更改），点击“生成报告”后生成试验报告。退出程序，准备下一次试验。

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机，成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机