

上海斯玄直销S8119X 高压漏电起痕试验机

产品名称	上海斯玄直销S8119X 高压漏电起痕试验机
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8119X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8119X 高压漏电起痕试验机

型号S8119X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8119X 高压漏电起痕试验机

一、用途

本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验，模拟在工频（48Hz - 62 Hz）下，用液体污染物和斜面试样，通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘

材料的耐电痕化和蚀损等级。本机是严格按照GB/T6553-2003 及IEC60587-1984设计制造。

二、性能指标

- 1、试验组数：五组；
- 2、电极：厚0.5mm 材质为304不锈钢材料，上下电极距离：50.0mm ± 0.1；
- 3、试验电压：100V-6000V 无级可调；
- 4、电压稳定度：± 1%；
- 5、调压器：输出：0 ~ 250V可以调，容量5KVA；
- 6、试验变压器：容量5KVA，最高输出电压AC6000V（或DC6000V可选）；
- 7、输出电压：交流/直流（可切换）；
- 8、高精度稳压器：输出AC220V 功率6000W，精度 ± 1%；
- 9、当试验中高压回路电流达到或超过60mA持续2S后，继电器动作，切断电流，蜂鸣器报警指示试品不合格，这时按电压停止即可解除报警声；
- 10、起痕判断：依标准GB/T6553-2003/4.1.2规定，在试样上施加电压（2.5k V,3.5k V和4.5k V），并以一定流速滴污染液，在60mA以下的电流持续6H不过流即为通过；
- 11、试验时间：6小时；
- 12、滴液间隔时间：试验时间可预置，0 ~ 99.99S/M/H可连续可调；
- 13、滴液装置：高精密滴液装置，滴液装置高度可调，采用雷弗精密蠕动泵，工作转速0.1 ~ 50转/分钟，流量精度误差：< 0.5%；

14、试验溶液：氯化铵、异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇、非离子型湿润剂配以蒸馏水或去离子水混合物。

污染液在(23±1) °C时的电阻率应为(3.95 ±0.05) Ω·m。

15、滤纸尺寸：按照标准尺寸要求制做，滤纸厚度为0.15 ~ 0.17mm。

16、机箱：采用SUS304不锈钢（拉丝面）；

17、污液槽采用316不锈钢，加装密闭装置；

18、工作室体积：900L*650W*950H(mm)；容积为0.56m³；

19、仪器外形尺寸：1300L*700W*1800H(mm)；

20、控制装置：采用PLC+台湾威纶触摸屏控制，控制精密，操作简单，设计完全人性化，试验结束自动生成报告，面板热敏打印机可以适时打印试验结果。

21、设备结构：

1) 仪器为整体结构形式，控制面板位于试验箱右侧。

2) 工作区域装有带玻璃视窗的门，以便在试验过程中随时观察试验的过程。

3) 顶部装有排风扇，当试验完成后，打开排风系统，将废气排出室外。

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机