美凯士K11通用型防水浆料

产品名称	美凯士K11通用型防水浆料
公司名称	广州耐菲约德建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美凯士 型号:K11通用型
公司地址	广州市白云区钟落潭镇红旗工业区兴业路
联系电话	020-66658008 13803578753

产品详情

产品概述： 美凯士K11防水浆料（通用型）是一种双组份水泥基防水涂料，由聚合物乳液、优质水泥、精细活性化学填料复配而成。 产品特点： 施工简便，粘结强度高，表层贴砖不脱落，抗渗性强。 适用范围： 厨房、卫生间、地下室、水池、仓库等。 施工程序： 基面处理→涂料搅拌→涂刷→养护 基面处理：把基面清理干净，并应平整结实、无空鼓。孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整，如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水充分湿润至无明水为准。 涂料搅拌：将液料倒入干净的搅拌桶内，再按比例边搅拌边慢慢倒入粉料，然后充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状，静置几分钟后再稍稍搅拌即可使用（建议用电动搅拌器搅拌效果更佳）。 涂刷：用毛刷或滚筒刷于处理好的基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔应反复涂刷将气体排出，涂刷完第一遍，待其表干（表面不粘手）后，再依次涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出1mm，避免不必要的成本浪费。 养护：涂刷施工8小时后，喷细雾水养护，至少24小时后进行闭水试验（温度较高或通风不良时应适当延迟进行）。 注意事项：使用前请仔细阅读包装说明，不可在5℃以下或有明水、淋雨情况下施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完；超时切勿加水再搅拌使用。空气太潮湿或不通风的地方，应采用通风设备加快防水层干固。如墙面须粘贴瓷砖的，最好使用美凯士专用瓷砖胶粘贴，以免引起空鼓或脱落。 参考用量：
平整基面为1.5~2kg/㎡（根据实况定量） 执行标准：JC/T984-2011 产品包装：粉料5.06kg+液料1.84L
粉料13.2kg+液料4.8L 粉料25kg+液料9L