

自流平水泥厂家直销拓达牌水泥自流平砂浆

产品名称	自流平水泥厂家直销拓达牌水泥自流平砂浆
公司名称	海南中意拓达新材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:拓达 型号:TD-DSL 规格:25公斤/袋
公司地址	海南省海口市龙华区国贸路16-2号
联系电话	0898-32851917 18389675033

产品详情

拓达TD-DSL型水泥自流平水泥

一、简介

拓达TD-DSL型水泥自流平是由特种水泥，精制骨料、欧洲专业助剂和添加剂等组成，与水混合后形成的浆料，具有很强的自流平性；适用于弹性地板、木地板、地毯等的基层找平，环氧地坪的预找平，及旧水泥砂浆或混凝土地面的翻新等。适用室内干燥地面。涂布的厚度在0.5-10mm

二、技术数据

混合比:25kg粉（一袋）	约为6-6.5升水（视施工温度而定）
消耗量：	约1.5kg/m ² /mm
可施工时间	20分钟

可行人所需时间：	约5小时后
可铺地板所需时间	约24小时后
以上数据仅在常温20度适用	

三、技术指标(执行标准: JC/T985-2005)

型号：TD-DSL		
项目	性能指标	
流动度/mm，	初始流动度	160
	20min流动度	145
拉伸粘结强度/MPa	1.3	
耐磨性/g	0.40	
尺寸变化率/%	0.04	

抗冲击性		无开裂或脱离底板				
24h抗压强度/MPa		15				
24h抗折强度/MPa		5				
抗压强度等级						
强度等级	C16	C20	C25	C30	C35	C40
28 d抗压强度/MPa	16	20	25	30	35	40
抗折强度等级						
强度等级	F4		F6	F7	F10	
28 d抗折强度/MP	4.2		6.0	7.5	10.5	

四、特 点

- 1、大流动性，自动精找平地面。

- 2、快凝和早强，提高施工效率。
- 3、稠度低，容易施工。
- 4、适用于采暖地坪。
- 5、提高低层强度，防止开裂。

五、基层准备

- 1、基面必须干燥、坚实、可承重、无尘、无裂缝、无不利粘结的残留物体。特别是基层的缺陷：凸起、凹陷、裂缝、油污、浮尘等必须全面处理和修补。根据基层情况进行打磨，研磨或喷丸处理。然后用吸尘器吸尘。
- 2、具体良好的抗拉强度和抗压强度。
- 3、检查基面平整度及含水量，水分含量《4%（CM法）：水分含量高的基层需采用拓达防水材料处理。特别对于新混凝土砂浆基层或底楼基层，推荐必须检查其水分含量。
- 4、使用拓达多功能界面剂后需达到表干状态，并且无积液方可进行自流平铺设。

六、施工

- 1、底涂已被基层吸收，达表干状态时（底涂施工后2-6小时），开始自流平施工。
- 2、在容器中加入6-6.5升清水（注重强度）或6.5-7升清水（注重涂布率），然后慢慢加入一包25公斤的TD-DSL1自流平，用搅拌机搅拌至均匀无团的浆状，让其熟化约二分钟，再短暂搅拌一次，浆混合料倒出，均匀的铺开，用专用的齿口刮板批刮以控制厚度。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。
- 3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。
- 4、铺设施工间隔在10-15分钟以内为好，以使相接界线平整。
- 5、如施工中需要铺设多层自流平，在每层间需要用拓达多功能界面剂进行底涂（前一层干燥24小时后），保证施工质量。
- 6、在非吸收性基层如瓷砖上铺设自流平时候，应铺设至少2毫米。

七、保护

本品含有水泥，与水反应时有强碱性，避免与皮肤和眼睛接触，不慎与皮肤或眼睛接触后，立

即用水充分冲洗。完全固化后对健康和生态没有危害。

八、注意事项

- 1、本品在运输、储存中应严格防雨防潮。施工温度不得低于5 。
- 2、请不要将拓达牌自流平和其他品牌的自流平混合使用。
- 3、请不要将本产品用于长期潮湿的基层或户外。