# 12Cr12Mo

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 12Cr12Mo |
| 公司名称 | 上海高高商贸有限公司 |
| 价格 | 22000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:12Cr12Mo<br>型号:12Cr12Mo<br>交货状态:热轧 |
| 公司地址 | 上海市宝山区抚远路1288弄61号 |
| 联系电话 | 18917081101 18917081101 |

# 产品详情

12Cr12Mo 3*1500*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 4*1500*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 5*1500*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 6*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 8*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 10*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 11*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 12*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 15*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 20*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 22*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 25*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 30*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 35*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 12Cr12Mo 40*2000*6000(MM) 马氏体耐热不锈钢 金属材料牌号：12Cr12Mo 材料类别：马氏体耐热不锈钢 执行标准：GB/T8732-2014特性及适用范围:12Cr12Mo工艺性好，在腐蚀性较弱时可代替1Cr5Mo钢。12Cr12Mo马氏体耐热不锈钢一般在540℃以下使用，，油中最高可用到600℃，用作汽轮机叶片。 化学成份碳 C ：0．10～0．15 硅 Si：≤0．50 锰 Mn：0．30～0．50 硫 S ：≤0．030 磷 P ：≤0．035 铬 Cr：11．50～13．00 镍 Ni：0．30～0．60 铜 Cu：允许含有≤0．30 钼 Mo：0．30～0．60 力学性能：抗拉强度 σb （MPa):淬火回火，≥685 条件屈服强度 σ0．2 （MPa）:淬火回火，≥550 伸长率 δ5 （%）:淬火回火，≥18 断面收缩率 ψ （%）:淬火回火，≥60 冲击功 Akv （J):淬火回火，≥78 硬度：退火，≤255HB;淬火回火，217～248HB 热处理规范及金相组织：
热处理规范：1）退火，800～900℃缓冷或约750℃快冷;2）淬火，950～1000℃油冷
3）回火，700～750℃快冷。 金相组织：组织特征为马氏体型。 交货状态：以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。12Cr12Mo马氏体耐热不锈钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供12Cr12Mo马氏体耐热不锈钢。