34t日本硅胶粘合剂

产品名称	34t日本硅胶粘合剂
公司名称	青岛红田泰工贸有限公司
价格	450.00/公斤
规格参数	品牌:日本34t 型号:34t 885:99
公司地址	青岛市四方区长沙路9号
联系电话	13963955271 18661477130

产品详情

硅胶与金属高温黏合剂使用说明:

李工18661477130

技术13963955271

日本34t热硫化胶水是一种高强力硅胶专用热硫化粘合剂。

用途：未硫化硅橡胶与金属（不锈钢，铜铁，铝等），树脂，塑料，玻璃纤维，陶瓷,木制品等热硫化粘结。

特点：

1. 单组份，使用方便；2. 适用不同的硫化工艺（平板，真空，注射硫化）；3. 活性强，粘接强度高，耐高温及稳定性好；4. 使用范围广，适用于硅胶对各种基材的结合；5. 不含有毒成分；

性能：

颜色：微黄或微红色。密度0.85-0.9克每立方厘米。粘度：2-3mPa.s

闪点：22°C 剥离强度：大于4MPa

储存期：未开启容器24个月（25°C一下保存）。

工艺：

骨架处理：骨架处理的好坏直接影响产品的粘结效果，能喷砂的金属尽量喷砂处理。经过机械处理的金属骨架一定要脱脂处理（120#汽油，醋酸乙酯，烯酸擦洗）。不能喷砂的小零件要手工打磨。陶瓷，环氧树脂包胶表面要打毛再用溶剂清洗。

涂胶：较小的骨架可采用浸泡的方式。不能浸泡的可采用喷涂或涂刷。一定要细致的均匀，涂胶不宜太厚。涂胶后的骨架要合理摆放。要有专用工具避免手汗接触骨架。

硫化：一段硫化温度和时间视胶料而定（150°C*10-15分钟）。

二段硫化随胶料而定（200-250°C下4—24小时无开裂）

注意事项：1.工作场所注意通风，防火。

2.容器及工具要用乙醇清洗。

3.已经使用过的产品请勿倒回原瓶内，以免污染未使用过的胶水。

4.应在避光，避热，干燥处存放。